



SISTEMA GLOSSER Aluminios Glosser

2/57

AUTOMOTRIZ



USOS

Se utilizan para obtener colores metalizados del sistema GLOSSER 2k en dos capas: en el repintado de vehículos la primera capa es el fondo de efecto metálico que contiene el aluminio y la segunda capa es el Barniz Transparente ref. G900, G920, de secamiento en horno o al aire en ambientes libres de polvo.

CARACTERÍSTICAS

Los colores Básicos Aluminios para Colores Metalizados del Sistema GLOSSER 2k se caracterizan por su grano uniforme, excelente acabado metálico y variedad de granos que permiten obtener cualquier color metalizado.

REFERENCIAS Y COLORES:

- G410 Aluminio Extra Grueso
- G411 Aluminio Grueso
- G412 Aluminio Medio Grueso
- G413 Aluminio Grano Medio
- G414 Aluminio Fino
- G415 Aluminio Fino Extra Limpio
- G416 Aluminio Medio Extra Limpio

ESPECIFICACIONES:

- **Acabado:** Mate
- **Gravedad específica a 25°C:** 0,97
- **Punto de chispa copa abierta:** 25°C
- **Método de aplicación:** Pistola
- **Activador GLOSSER para la dilución:** G021, G022
- **Sólidos por volumen:** 20% aproximadamente
- **Dilución: partes por volumen:** 1:1 Color GLOSSER Metalizado / Activador(Aprox.)
- **Número de capas:** 2 según el tamaño de partícula

Información Técnica





SISTEMA GLOSSER Aluminios Glosser

2/57

AUTOMOTRIZ

- **Espesor recomendado:** 20 Micras
- **Tiempos de secamiento al aire:**
Libre de polvo: 2 minutos
Para aplicar barniz: 1 a 30 minutos
Para ensamble: 6 horas
Acabado final: 24 horas
- **Tiempo de vida de la mezcla a 25°C**

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

La superficie que se va a pintar debe estar completamente limpia, seca y libre de partículas sueltas, mugre, grasas, aceites y óxidos.

Los metales deformados se enderezan con las herramientas apropiadas. Las partes con oxidación severa se cambian.

La oxidación superficial se elimina con papel de lija, rasqueta, cepillo de alambre, máquina pulidora.

Las zonas de metales deformados difíciles de enderezar con herramientas se resanan con Masilla

Para repintados sobre GLOSSER 2k o pinturas horneables, en buenas condiciones, se limpian con desengrasante Glosser ref. G020, para eliminar ceras y grasas, se lija en húmedo con papel No. 360 - 400, se limpia y seca bien.

APLICACIÓN:

Se aplica el Color GLOSSER 2k Metalizado de la siguiente manera:

- La presión del aire debe ser de 40 a 60 libras por pulgada cuadrada.
- Se aplican de dos a tres manos para lograr un buen acabado.
- Se dejan transcurrir 3 a 5 minutos, como tiempo de secamiento entre capas.

Como acabado final, se aplican dos a tres manos de Barniz GLOSSER 2k ref. G900, G920

SEGURIDAD:

- Evitar todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad. Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con la piel, se limpia con una estopa y se lava con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, se lavan con abundante agua y se busca atención médica.
- Aplicar y almacenar en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor. Contiene materiales inflamables.
- Cuando no se estén utilizando se mantienen bien tapados para evitar su contaminación y evaporación de solventes.

Información Técnica





SISTEMA GLOSSER Aluminios Glosser

2/57

AUTOMOTRIZ

INFORMACIÓN Y ASESORÍA:

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con el Departamento de Servicio Técnico GP

GARANTÍA:

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto, se revisó y actualizó en julio del 2008 y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

PRESENTACIÓN:

Galón y cuarto de galón.

Información Técnica

