



## SISTEMA GLOSSER

### Barniz Glosser G920

2/63

AUTOMOTRIZ



#### USOS

El Barniz Poliuretano se aplica como acabado final en el sistema de doble capa de los acabados GLOSSER Metalizados y Perlados, para proporcionarles una apariencia más brillante y durable.

Use en el repintado de todo tipo de vehículos.

#### CARACTERÍSTICAS

El Barniz Poliuretano es un producto GLOSSER en dos (2) componentes en envases separados, Barniz ref. G920 y Endurecedor ref. G800, G810, G820. La mezcla líquida de los 2 componentes, produce un acabado transparente de extraordinario brillo, excelente nivelación, dureza y larga duración.

#### REFERENCIAS Y COLORES:

G920 Transparente

G800, G810, G820 Endurecedor

#### ESPECIFICACIONES:

- **Acabado:** Brillante
- **Gravedad específica a 25°C:** 30,95 – 0,98
- **Punto de chispa (Barniz únicamente):** 21°C
- **Método de aplicación:** Pistola
- **Relación de mezcla, partes por volumen:** 2:1:1 Barniz / Endurecedor G800, G820 y 4:1:2 con G810
- **Thinner GLOSSER para la dilución si es necesario:** G022
- **Tiempo de vida de la mezcla a 25°C:** 5 horas
- **Número de capas:** 2 a 3 manos
- **Espesor recomendado:** 50 micrones
- **Aireo de la mezcla para aplicar:** 3 a 5 minutos
- **Aireo entre capas:** 10 a 15 minutos
- **Tiempo de horneo:** 60 minutos a 50°C (temperatura de la lámina) o 30 minutos a 60°C (temperatura de la lámina) o 20 minutos a 80°C (temperatura de la lámina).

Información Técnica



**• Tiempos de secamiento:**

Libre de polvo: 3-5 minutos relativo espesor

Para ensamble: 6 horas

Acabado final: 24 horas

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:**

- El acabado sobre el cual se va a aplicar el Barniz Poliuretano ref. G920, debe estar en buen estado, libre de partículas sueltas, grasas, aceites y ceras y tener un secamiento mínimo de 24 horas.
- Si se desconoce el recubrimiento aplicado o si la pintura no está en buen estado, no se debe aplicar Barniz Poliuretano ref. G920, porque se pueden presentar problemas en el acabado.

**APLICACIÓN Y DILUCIÓN:**

- Sobre acabados, metalizados o perlados, dejando secar mínimo, cinco (5) minutos entre manos
- Presión de aplicación de 40-50 psi

| BARNIZ | ENDURECEDOR | ACTIVADOR | MEZCLA |
|--------|-------------|-----------|--------|
| G920   | G800        | G022      | 2-1-1  |
| G920   | G810        | G022      | 4-1-2  |
| G920   | G820        | G022      | 2-1-1  |

**SEGURIDAD:**

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- En caso de contacto con la piel, se limpia con una estopa y se lava con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, se lavan con abundante agua y se busca atención médica.
- Aplique y almacene en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor. Contiene materiales inflamables. Mantener fuera del alcance de los niños.

**INFORMACIÓN Y ASESORÍA:**

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con el Departamento de Servicio Técnico GP





SISTEMA GLOSSER  
**Barniz Glosser G920**

2/63

AUTOMOTRIZ

**GARANTÍA:**

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto, se revisó y actualizó en Julio 2008, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

---

*Información Técnica*

