



SISTEMA GLOSSER

Activador Poliuretano Incoloro

2/65

AUTOMOTRIZ



USOS

Utilizado como thinner normal para la dilución de colores Planos, Fondo Poliuretano y Barniz del sistema GLOSSER en el repintado total o parcial de automóviles.

CARACTERÍSTICAS

Mezcla balanceada de ésteres, aromáticos de la más alta calidad para obtener un gran poder de dilución y una rata de evaporación media.

REFERENCIAS Y COLORES:

G022 Incoloro

ESPECIFICACIONES:

- **Tipo:** Mezcla de ésteres, aromáticos.
- **Velocidad de evaporación:** 0.7 con base en n-butil acetato
- **Peso por galón:** 3,23 ± 0,05 kg.
- **Punto inicial de ebullición:** Este término solo aplica para sustancias puras
- **Punto final de ebullición:** Este término solo aplica para sustancias puras
- **Punto de chispa:** 27°C. (81°F)
- **Temperatura de ignición:** 377 °C
- **Toxicidad:** Concentraciones hasta de 800 ppm. Puede producir trastornos físicos, dolor de cabeza, pérdida de apetito. En concentraciones superiores puede producir anemia.

SEGURIDAD:

- Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de sus vapores usando equipos de seguridad adecuados.
- En caso de contacto con la piel, se limpia con una estopa y se lava con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, se lavan con abundante agua y se busca atención médica.
- Almacene y aplique en lugares bajo techo en lugares limpios y secos alejados de toda fuente de calor.

Información Técnica





SISTEMA GLOSSER

Activador Poliuretano Incoloro

2/65

AUTOMOTRIZ

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA:

Todos los Ajustadores GLOSSER cumplen con la Norma Técnica Colombiana 1102, ya que en su elaboración no se emplean metanol, benceno (benzol) ni compuestos clorados por ser nocivos para la salud.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA:

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con el Departamento de Servicio Técnico GP

GARANTÍA:

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto, se revisó y actualizó en Julio 2008, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

Información Técnica

