



SISTEMA GLOSSER

Primer Base Poliuretano

2176

AUTOMOTRIZ



USOS

Como Base – Fondo para garantizar la adherencia, facilitar el cubrimiento y permitir extraordinarios acabados en los colores planos, metalizados y perlados. Permite visualizar fácilmente los defectos de preparación de superficie.

CARACTERÍSTICAS

Base poliuretano en dos componentes para repintado de vehículos, de excelente poder de relleno, rápido secamiento y baja demanda de isocianato lijable en húmedo o en seco.

REFERENCIAS Y COLORES:

G100 Gris

G101 Blanca

G102 Negra

ESPECIFICACIONES:

- **% Sólidos por peso:** 61.4 – 65.4
- **Viscosidad, KU:** 90 - 100
- **Relación de mezcla por volumen con endurecedor G810:**
De base Poliuretano Ref. G100, G101, G102: 10 partes
De endurecedor concentrado Ref. G810: 1 parte
De Thinner Ref. G022: 3 partes
- **Relación de mezcla por volumen con endurecedor G820:**
De Base Poliuretano Ref. G100, G101, G102: 5 partes
De endurecedor Ref. G820: 1 partes
De Thinner Ref. G022: 2 partes
- **Tiempo secamiento a 25°C y humedad relativa del 60 %:** 1 hora máximo
Para segundas manos: 10 minutos
Tiempo de activación antes de aplicar: 10 minutos
- **Rendimiento a 25 micrones:** 17.51 mtr²/litro
- **Número de manos:** 2 a 3
- **Tiempos de aireo:** 5-10 minutos entre manos

Información Técnica





- **Superficie de aplicación:** Lámina Col rolled
- **Thinner GLOSSER para la aplicación:** G022
- **Tiempo de vida útil de la mezcla:** 2 horas a 25°C

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

- La superficie debe estar completamente limpia, seca y libre de partículas sueltas, mugre, grasas, aceites y óxidos.
- Los materiales deformados se enderezan con las herramientas apropiadas.
- Las partes con oxidación muy severa se cambian. La oxidación superficial se elimina con papel de lija, rasqueta, cepillo de alambre, máquina pulidora.
- Pinturas originales se lijan con papel No. 600 para eliminarles el brillo.
- Para la limpieza se utiliza el limpiador Ref. G020 de GLOSSER.

APLICACIÓN:

- Para aplicar la Base-Fondo GLOSSER, se revuelve muy bien con una espátula limpia.
- Se diluyen según las especificaciones
- Se aplican dos o tres manos
- Finalmente, se limpia y seca bien para aplicar el acabado final.
- Se recomienda una presión de aire de 30 a 40 libras por pulgada cuadrada y utilizar papel de lija No.600 para esmaltes de colores planos y No. 800 para Esmalte Metalizados o Perlados
- Se puede aplicar mediante pistolas convencionales y HVLP.
- En el secamiento es posible utilizar equipos infrarrojos de Onda corta por 10-20 minutos o de onda Larga por 30 minutos.

SEGURIDAD:

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- En caso de contacto con la piel, se limpia con una estopa y se lava con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, se lavan con abundante agua y se busca atención médica.
- Aplicar y almacenar en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor. Contiene materiales inflamables.
- Cuando no se esté utilizando se mantiene bien tapado para evitar su contaminación y evaporación de solventes.
- Mantener fuera del alcance de los niños.





SISTEMA GLOSSER Primer Base Poliuretano

2176

AUTOMOTRIZ

INFORMACIÓN Y ASESORÍA:

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con el Departamento de Servicio Técnico de PINTUCO.

GARANTÍA:

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto, se revisó y actualizó en Julio de 2008, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

PRESENTACIÓN:

¼ y Galón.

Información Técnica

