



Texacryl

3/11

CONSTRUCCIÓN



USOS

Emulsión acrílica, transparente al secar, que al ser adicionada a los morteros de cemento mejora propiedades mecánicas y aplicabilidad.

CARACTERÍSTICAS

Para mejorar la adherencia y resistencia al agrietamiento de capas muy delgadas de mortero.

Reparación de concreto roto, agrietado o gastado.

Resane de hormigueros en concretos recién fundidos.

Lechadas de adherencia.

Colocación de baldosines, baldosas y acabados de pisos.

Recubrimientos y coronamientos.

Como imprimante, para mejorar el rendimiento de las pinturas y la adherencia del acabado.

ESPECIFICACIONES

De acuerdo con el trabajo que se vaya a realizar, se mezclan por peso el cemento y la arena, según las proporciones indicadas en la tabla siguiente:

PROPORCIONES POR VOLUMEN (Cemento : Arena)

Aplicaciones del mortero, 1:2

Reparación y nivelación de pisos y estructuras de concreto, 1:3

Reparación de pisos, estructuras de concreto y mampostería, para revoques y colocación de enchapes, 1:4

Para revoques y colocación de enchapes: Mezcle el TEXACRYL 3508 con el agua de amasado

Información Técnica





Texacryl

3/11

CONSTRUCCIÓN

Para un mortero impermeable: Use 2 galones de Texacryl por cada 50 kilos de cemento.

Para un mortero reparador: Mezcle con el agua de amasado 3 galones de TEXACRYL por cada 50 kilos de cemento, hasta obtener una consistencia pastosa, aplíquelo con palustre ó llana.

Se recomienda preparar el material que se pueda aplicar en 20 minutos.

Puentes de adherencia (mezclar 1 parte de TEXACRYL 3508 con 1 de agua y adiciónela a 3 partes de cemento), en volumen y aplíquela con guante ó a brocha.

Cuando la use como imprimante dilúyala 1:4 TEXACRYL 3508 : agua y aplique una mano a brocha.

Ajustador para lavado de equipos: Agua

Información Técnica

