



Impermeabilizante Acrílico Roof Mastic

3/14

CONSTRUCCIÓN



USOS

Producto diseñado con resinas acrílicas de alta elongación, garantizando resistencia a la intemperie, excelente adherencia, flexibilidad y resistencia al agua.

Colores: Blanco, Gris, Rojo Teja, Verde Amazonas.

CARACTERÍSTICAS

Se utiliza para la Impermeabilización de muros, terrazas sobre ladrillo, ladrillo vitrificado o concreto.

Nota: No se debe utilizar en inmersión permanente.

ESPECIFICACIONES

- Recomendamos aplicar 1 mano de imprimante Sellomax ref.10270 o 10272 especialmente cuando se aplica sobre ladrillo vitrificado, para disminuir humedades, mejorar adherencia y desempeño.
- Si hay grietas de más de 1mm de ancho o empates entre losas, es necesario reforzar el sistema colocando una malla o tela de fibra de vidrio traslapando 10 cm a cada lado de la grieta. (La fibra debe quedar embebida en el impermeabilizante ROOF MASTIC).
- Aplique la primera mano con dilución, 4/1 impermeabilizante/agua.
- Aplique una segunda mano sin diluir (atravesada con respecto a la mano anterior) y preferiblemente con rodillo de felpa mediana o gruesa.
- Si el sistema es muy crítico, aplique una tercera mano, sin diluir, recuerde que es necesario colocar un espesor apropiado ya que el efecto es de impermeabilización por barrera así que debe controlarse el espesor con el rendimiento del producto.

Información Técnica





Impermeabilizante Acrílico Roof Mastic

3/14

CONSTRUCCIÓN

· Traslape al menos 10 cm con los muros perimetrales de la terraza, para evitar la penetración del agua por estos puntos de empate.

Nota: si hay movimientos estructurales o vibraciones por agentes externos, recomendamos reforzar toda la impermeabilización colocando malla o tela de fibra de vidrio.

Espesor recomendado: 2 - 3 manos (15 a 20 mils)

Rendimiento práctico aproximado (Acabado): 4 - 5 m² / galón

Ajustador para lavado de equipos: Agua potable

Tiempo de secamiento Segundas manos: 2 horas Tiempo de secamiento a 25°C

Aplicar vinilos o esmaltes: 24 horas

Información Técnica

