



Pintura Epóxica para Concreto (Blanca, Gris)

3/23

CONSTRUCCIÓN



USOS

Para proteger, impermeabilizar y decorar paredes y pisos. Impermeabilización y protección de tanques de concreto, laboratorios, talleres, bodegas, plantas de bebidas y alimentos en ambientes interiores o exteriores que exijan asepsia.

CARACTERÍSTICAS

Producto en dos componentes separados: el componente A, una pintura epóxica pura y el componente B, catalizador Ref. 13229. La mezcla de los dos, da una película de muy buena adherencia y flexibilidad, resistente al aceite, grasa, algunos disolventes, ácidos débiles, sales, álcalis, inmersión en agua dulce o salada y temperaturas de 120°C en seco y 70°C en inmersión.

ESPECIFICACIONES

- La superficie debe estar libre de humedad, polvo, aceites, grasa, cera, agentes curadores de concreto, pintura deteriorada.
- Para repintes sobre pinturas epóxicas en buenas condiciones, se lijan éstas en seco para eliminarles el brillo y se limpian bien.
- Las pinturas no epóxicas se remueven o ablandan al aplicarles una pintura epóxica. Las pinturas deterioradas y las pinturas no epóxicas en general se eliminan y se trata la superficie según su tipo.
- Las maderas se limpian, secan bien y sellan con una mano de Pintura Epóxica para Concreto diluido con un 20%25 por volumen de Ajustador ref. 121.135 de PINTUCO.

Información Técnica





Pintura Epóxica para Concreto (Blanca, Gris)

3/23

CONSTRUCCIÓN

- El concreto y asbesto-cemento nuevos se deben neutralizar previamente, humedeciendo primero bien la superficie y luego tratándolos con una solución acuosa de ácido muriático (clorhídrico) al 10%25 por volumen, dejando actuar el ácido 15 minutos, se enjuagan con abundante agua y se secan completamente, comprobar la neutralidad del concreto.
 - Es necesario retirar las lechadas. Preferiblemente el concreto debe tener mínimo una resistencia a la compresión de 3500 libras/pulg² y cohesión de 250 psig.
-

Información Técnica

