



USOS

Producto en base a aditivos de silicona (alta concentración), que no forman película y proporcionan una excelente repelencia al agua, permitiendo la transpiración normal de la superficie, tanto al vapor de agua como al CO₂, tiene una Garantía a 1 mano (2 pasadas) de 10 años a 15 años y a 2 manos (4 pasadas) de 15 años a 20 años.

CARACTERÍSTICAS

- Para proteger contra la humedad:
 - Evita formación de hongos, algas, etc.
 - Piedras densas (Valdivia, Buenaventura, Brasilera, etc.)
 - Concreto denso.
 - Concreto normal.
 - Para uso en ambientes interiores o exteriores.
 - No usar sobre sustratos neutros como cartón, madera, etc.
 - Protéjalo de la lluvia durante el secamiento, 2 horas aproximadamente.
- Se puede usar tanto en superficie vertical como horizontal.

ESPECIFICACIONES

- La superficie debe estar seca libre de polvo, mugre, manchas blanquecinas y hongos.
- Para superficies manchadas, se moja bien la superficie y se sigue el siguiente tratamiento:
- Si la superficie presenta manchas blanquecinas, se neutraliza con solución de ácido oxálico del 3 al 5%25, se deja actuar por 30 minutos, luego se enjuaga con suficiente agua y cepillo y se deja secar completamente.
- Las superficies con salpiques de cemento u otros materiales de construcción se limpian con solución de ácido muriático o clorhídrico del 5 al 10%25 en agua, y se deja actuar durante 30 minutos, se enjuagan y se dejan secar totalmente. No se debe usar ácido nítrico ni sulfúrico porque destruyen la superficie.





Siliconite

3/9

CONSTRUCCIÓN

Las manchas de hongos (rojizas, verdosas, grisáceas o marrones) se eliminan con solución de hipoclorito de sodio al 3%25 en agua, se lavan con suficiente agua y cepillo y se dejan secar completamente. La solución debe usarse de inmediato porque puede perder su efectividad.

Información Técnica

