



SISTEMA VITRILAC Catalizador

5/14

MADERA



USOS

Catalizador para el Sellador y la Laca Poliuretano Vitrilac, cuya mezcla al ser aplicada proporciona en maderas y aglomerados una película de rápido secamiento. Para comedores, escritorios, bares, mesas y demás elementos fabricados con maderas y/o aglomerados, que requieran exigencia en acabados de óptima calidad para el mercado nacional o de exportación.

CARACTERÍSTICAS

Rápido secamiento, fácil lijado, muy buen rendimiento, excelente transparencia y bajo olor.

ESPECIFICACIONES

Homogeneizar muy bien la Laca y/o el Sellador antes de realizar la mezcla. Mezclar el componente A (Sellador ó Laca) con el componente B (Catalizador) según la proporción especificada en la etiqueta de cada producto. Dejar la mezcla en reposo durante 10 minutos antes de aplicar. El equipo a utilizar es la pistola convencional con pico de fluido igual o mayor 1.5. Para ambos casos el tiempo de vida útil de la mezcla componente A / componente B (catalizador) a 25°C, es de 2 horas, prepare únicamente la cantidad que se va a utilizar. Lavar los equipos con thinner corriente de buena calidad. Aplicar a temperaturas superiores a 10°C y a una humedad relativa inferior al 80%25 para evitar retrasos en el secamiento. Tener en cuenta que la aplicación de altos espesores a cortos intervalos de tiempo de secado pueden generar hervido o burbujas en la película.

Información Técnica

