



Anticorrosiva Oleorresinosa

6/15

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

USOS

Como base Anticorrosiva económica para proteger rejas, puertas, ventanas, pasamanos en ambientes de clima templado o frío libres de contaminación industrial. Como protección temporal (shop primer) de estructuras, tanques, maquinarias y equipos durante su transporte y almacenamiento. No se recomienda para inmersión. En la industria esta anticorrosiva sólo se debe usar como protección temporal.

CARACTERÍSTICAS

Pintura anticorrosiva oleorresinosa, con óxido de zinc como inhibidor de la corrosión.

ESPECIFICACIONES

• Preparación de Superficie:

El metal debe estar completamente libre de humedad, grasas y otros contaminantes. El óxido, pinturas deterioradas y partículas sueltas se deben eliminar. La preparación mínima del metal es la Manual ST2 (SSPC-SP2). Cuando se aplique la Anticorrosiva Oleorresinosa ref. 110.039 como protección definitiva sobre galvanizado en frío y metales no ferrosos, se debe aplicar previamente acondicionador de superficie Wash-Primer ref. 110.027 / 110.028 ó 110.070/113.350, para obtener buena adherencia de la anticorrosiva.

• Aplicación:

Se revuelve la Anticorrosiva con espátula para obtener su completa uniformidad. Para aplicación a pistola convencional o rodillo, se agrega a la anticorrosiva un 10%25 por volumen de Thinner Pintuco ref. 121.006 y se revuelve con espátula hasta obtener una mezcla uniforme. Para aplicación a brocha o pistola sin aire se agrega a la anticorrosiva un 5%25 máximo de Ajustador Pintuco ref. 121.132 y se revuelve bien. Se aplican una o dos manos para obtener el espesor recomendado. Para evitar la formación de película en el almacenamiento de envases mermados, se agrega un poco de Thinner Pintuco ref. 121.006 y sin revolverlo, se tapa bien el envase.

• Tiempos de Secamiento:

Los tiempos de secamiento varían de acuerdo con la temperatura ambiental y el espesor de película aplicada. A mayor temperatura, menor tiempo de secamiento y viceversa, a mayor espesor, mayor tiempo de secamiento.

• Presentación:

Cuarto de galón, galón y cinco galones.

Información Técnica

