



Primer Atóxico Alquídic - Fenólico

6/17

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

USOS

Primer Inhibidor de la corrosión formulado con pigmentos atóxicos y recomendado como primer para acabados alquídicos y acrílicos de Pintuco. Especialmente recomendado cuando no se puede dar chorro de arena y la mejor preparación posible es la manual mecánica. También puede ser usado como recubrimiento de barrera cuando se quiere aplicar acabados sobre pinturas alquídicas viejas. Este primer puede ser recubierto con acabados epoxi poliamida a bajo espesor (3 mils) solo, si se ha dejado curar al menos 48 horas.

ESPECIFICACIONES

- **Preparación de Superficie:**

Especialmente recomendado para aplicar sobre superficies con preparación ST2 (SSPC - SP2) y ST3 (SSPC - SP3) . En superficies que han estado altamente corroídas o con perforaciones profundas se recomienda dar una primera mano diluida del primer para ayudar a la humectación y la adherencia.

- **Dilución:**

Para aplicación a pistola se recomienda diluir el primer 100/20, v/v con ajustador 21134 de Pintuco. A pesar de que debido a las características de este primer alto espesor por mano se puede conseguir, no se recomienda más de 3 mils por mano para conseguir altas adherencias. Este producto no se tintura para obtener un tono específico por lo tanto ligeras variaciones de color se pueden presentar entre lotes.

- **Aplicación con Pistola Convencional:**

Use De Vilbiss MBC-510. Con aguja tipo "E" y copa de aire # 704, #765 o #78. Pistola Binks # 18, aguja de fluido 66, boquillas PE 66 o PB 63 Airless Spray: Use agujas con orificios de 0.015" a 0.021", dependiendo de la presión disponible y las condiciones del sitio de trabajo con una presión mínima de 2500 psi.

- **Precaución:**

Al aplicar la temperatura de la superficie deberá estar mínimo 3°C. (5°F) por encima del punto de rocío.

- **Nota:** Acabados epoxi poliamida pueden ser aplicados sobre este primer solo después de que sea dejado curar el menos 48 horas.

- **Aprobaciones:**

Aprobado por la USDA de los Estados Unidos para uso en plantas procesadores de carnes y aves.

Información Técnica

