



Primer Acril - Epoxi I

6/19

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

USOS

Como primer anticorrosivo en superficies metálicas, en ambientes de agresividad intermedia. Se recomienda para uso industrial, zonas residenciales o casas de habitación.

CARACTERÍSTICAS

Recubrimiento acrílico-epóxico en un (1) componente, de rápido secamiento.

ESPECIFICACIONES

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Para conseguir una adecuada adherencia entre la pintura y el sustrato, el metal debe estar libre de escamas de laminación, óxido, pinturas antiguas, polvo y cualquier otro material extraño. Se requiere mínimo chorro de arena a grado comercial para obtener buenos resultados. El mejor desempeño del producto se obtiene con chorro abrasivo Cerca de metal blanco. El sustrato debe estar seco y con una temperatura mínima de 3°C, por encima del punto de rocío durante la preparación y la aplicación.

• APLICACIÓN:

Todas las superficies a ser recubiertas deben estar secas y libres de polvo, aceites y otros contaminantes superficiales. El producto debe agitarse bien antes de la aplicación. Se puede aplicar con brocha, pistola o airless. Para aplicación a pistola se debe diluir con el 25%25 de Thinner ref. 121.134 de PINTUCO.

Para mejores resultados aplique la pintura con temperatura ambiente por encima de 10°C (preferible en 18°C). El curado y la resistencia a intemperie son retardados por las Bajas temperaturas.

• TIEMPOS DE SECAMIENTO:

Los tiempos de secamiento varían con la humedad relativa y la temperatura.

• PRESENTACIÓN:

Galón y caneca de cinco (5) galones.

Información Técnica

