



USOS

Como acabado final del Sistema Barnex (Base y Barniz) para la protección y decoración de puertas, ventanas, balcones, aleros y otros objetos de madera que no estén expuestos a la abrasión. Para uso en ambientes exteriores

CARACTERÍSTICAS

Barniz Brillante Transparente, incoloro o semi brillante, incoloro o coloreado, que proporciona una mayor resistencia a la intemperie por ser una película altamente flexible que permite la transpiración de la madera y ofrece óptima adherencia sobre la Base Barnex 6601. El Barniz Barnex viene listo para aplicar sin dilución. El Barniz Barnex es el producto de acabado del Sistema Barnex (Base y Barniz).

ESPECIFICACIONES

Acabado: Transparente, incoloro o coloreado, semi brillante o brillante

Sólidos por peso: $46,7 \pm 2 \%25$

Número de manos recomendado: 3 a 4 manos en áreas de exposición a la intemperie.

Secamiento a 25°C segundas manos: 6 a 8 horas al manejo: 24 horas mínimo

Rendimiento teórico aproximado: 16 m²/litro 58,4 m²/galón a 25 micrones

Método de aplicación: Brocha

Thinner para lavado de equipos: 121.001 o su equivalente

Dilución para la aplicación: No recomendada.

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La madera debe estar limpia, seca y pulida. Si la madera muestra indicios de ataque de hongos, se aplica con brocha una solución de una parte de blanqueador doméstico en tres partes de agua, se deja actuar 20 minutos, se enjuaga y se deja secar totalmente y se lija. Pinturas en buen estado, en ambientes interiores, se lijan con papel No. 280 y se limpian bien para aplicar Barniz Barnex directamente. Las maderas con pinturas deterioradas o en buen estado expuestas en ambientes exteriores se eliminan completamente con removedor, se suprimen todos los residuos, se lava la madera con agua y cepillo y se deja secar bien; enseguida se lija la madera con papel No. 180 siguiendo la dirección de la fibra, se elimina bien el polvillo con brocha o pistola de aire a presión y se le aplica una mano de Base Barnex 6601 sin diluir.

• APLICACIÓN

Se revuelve muy bien el Barniz Barnex. Se aplica sin diluir tres manos para ambientes interiores y de tres a cuatro manos para exteriores (cuatro manos en área de exposición directa a intemperie), para obtener óptima tersura se lija suavemente con papel No. 280 la primera mano de Barniz. En aplicaciones para exteriores no se





Barniz Barnex

6/23

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

recomienda el uso de Selladores, Tapaporos, Imprimantes u otros preparadores de superficie ajenos al sistema porque pueden ocasionar problemas de adherencia. Las maderas como el abarco, roble, caoba, comino y guayacán ofrecen mejor desempeño a la intemperie con el Sistema Barnex. La aplicación debe realizarse a temperaturas entre 10 y 40°C y a una humedad relativa hasta del 85%25, para evitar retrasos en el secamiento.

- **PRESENTACIÓN**

Galón.

1/4 de galón.

Información Técnica

