



Base Barnex Transparente Inminizadora

6/25

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

USOS

Como primera mano del Sistema Barnex (base, barniz y concentrado), para la decoración y protección de puertas, ventanas, balcones, enchapes, aleros y otros objetos de madera que no estén expuestos a la abrasión. Para uso en ambientes exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Base transparente lista para aplicar sin dilución, que pre - sella la porosidad de la madera, proporcionando mayor rendimiento en los Barnices Barnex; su excelente penetración aumenta la adherencia del Barniz y como contiene inmunizantes, prolonga la durabilidad de la madera. La Base Barnex es el preparador de superficie del Sistema Barnex (base, barniz, concentrados).

ESPECIFICACIONES

Peso aproximado por galón: 3,19 kilos

Sólidos por peso: 23 +/- 2

Espesor recomendado: Una mano

Rendimiento teórico a 25 micrones: 27 m² / galón

Método de aplicación: Brocha

Ajustador PINTUCO para lavado de equipos: 121.132

Tiempo de secamiento a 25°C Al tacto: 1 a 2 horas

Tiempo de secamiento Para aplicar Barniz Barnex: 4 a 6 horas

Dilución: No recomendada

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las maderas sin ningún tipo de acabado para exposición en exteriores, deben estar secas, libres de polvo, mugre y grasa. Las maderas con pinturas deterioradas o en buen estado expuestas a la intemperie, se eliminan con Removedor PINTUCO ref. 1020, se suprimen los residuos, se lava la madera con agua y cepillo y se deja secar muy bien; posteriormente, se lija la madera con papel No.180 siguiendo la dirección de las fibras y se elimina el polvillo con brocha o aire a presión. Maderas con acabados en buen estado y que no estén expuestos a la abrasión, en ambientes interiores, se lijan con papel No. 280 y se limpian bien. Si la superficie tiene hongos, se aplica con brocha una solución de una parte de blanqueador doméstico, en tres partes de agua; pasados 20 minutos se enjuagan, se dejan secar 24 horas y se lijan con papel No. 180.

• APLICACIÓN

Se revuelve bien la Base Barnex y se aplica, sin diluir, una mano con brocha siguiendo la dirección de las fibras de la madera, dejando secar a una temperatura de 25°C de 4 a 6 horas aproximadamente, para aplicar el Barniz Barnex como acabado.

Información Técnica





Base Barnex Transparente Inminizadora

6/25

Los equipos de aplicación se lavan con Ajustador PINTUCO ref. 121.132.

- **PRESENTACIÓN**

Galón.

1/4 de galón.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Información Técnica

