



Poliuretano Antigraffiti

6/38

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

USOS

Para evitar la fijación de los graffitis en muros, columnas en interiores o exteriores, o facilitar el borrador.

CARACTERÍSTICAS

Producto en dos componentes separados: el componente A es un esmalte poliésterico diseñado con pigmentos de buena resistencia al rayado y facilidad de limpieza de Graffiti y que debe ser catalizado con la Ref. 11.351 (componente B. Catalizador tipo uretano).

ESPECIFICACIONES

Color: Gris Cemento

Acabado: Terso Mate

Densidad: 5.31 5.41

%25 Sólidos p/p: 66 +/- 2%25

%25 Sólidos v/v: 56 +/- 2%25

Secamiento al Tacto: 1 - 2 horas

Secamiento al manejo: 4 - 6 horas

Secamiento de curado: 24 horas 7 días curado a 25°C y 60%25 de humedad relativa.

Tiempo de vida útil de la mezcla: 5 a 6 horas a condiciones estándar

V.O.C: 453.8 Gram/ Lit

Viscosidad: 100 110 K.U

Mezcla 1:1 P.V. con catalizador 111.351 obteniéndose 2 galones de producto listo para aplicar.

Dilución: 5 a 10%25 p.v. con 121050

Espesor Aplicación: 3 4 mils

Nivelación: Buena

Adherencia: 100%25 en X

Dureza: Buena con un curado de 24 Horas

Primer: 1 a 2 manos de pintura EPOXI POLIAMIDA 13243 / 13229 Diluido al 15%25 p.v. con 121.135

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

La superficie debe estar limpia, seca y libre de partículas sueltas y/o fosfatado.

• APLICACIÓN:

Aplicar de 2 a 3 manos del producto con brocha, rodillo o pistola. Después de aplicado el PRIMER se aplica la ANTIGRAFFITI a las 6 horas. El tiempo entre manos de aplicación de la ANTIGRAFFITI es de 6 a 24 horas. Después de este tiempo se debe lijar y limpiar con 121.141. Sustrato de aplicación: concretos, morteros, estucos para

Información Técnica

Servicio Técnico - 0 4-381-9727 **MEDELLIN / COLOMBIA**

Teleinformación: **Colombia** 9800940510, **Ecuador** 1-800 PINTUCO, **Venezuela** 0-800 PINTUCO

e-mail: pintuco@pintuco.com





Poliuretano Antigraffiti

6/38

exteriores, pintados o sin pintar, etc. Los equipos de aplicación deben lavarse inmediatamente con 121.050. Estabilidad En el envase 1 año a sombra y bajo techo.

- **PRESENTACIÓN:**

Caneca de cinco galones.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Información Técnica

