



USOS

Para la protección y decoración de paredes y techos de baños, paredes de salas de espera, consultorios, quirófanos, guarderías y comedores de industrias, interiores y exteriores de residencias, hospitales, clínicas, edificios públicos y privados, centros comerciales, coliseos deportivos, supermercados, almacenes, gimnasios, teatros, tejas, tuberías y canales de asbesto-cemento y P.V.C rígido; para canchas y pisos de concreto, ladrillo, pavimento o madera.

CARACTERÍSTICAS

Esmaltes a base de caucho sintético, de rápido secamiento, resistente a la abrasión, aguas dulces y saladas y a temperaturas máximas de 60° en seco y 40° en inmersión. Sensibles a disolventes aromáticos y oxigenados, grasas y aceites.

ESPECIFICACIONES

Acabado: Semi brillante

Peso neto por galón: 4,43 a 5,0 kilos

%25 de sólidos por volumen: 40 +/-2

Espesor recomendado: 50 75 micrones

Rendimiento teórico aproximado a 25 micras: 60 m² / galón

Método de aplicación: Brocha o pistola

Para dilución o lavado de equipos: 121.134 ajustador PINTUCO

Tiempo de secamiento a 25°C: Al tacto: 1 a 2 horas

Para segundas manos: 3 horas

Para aplicar pinturas de acabado: 3 horas

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

El objeto que se va a pintar con Aroflex debe estar seco y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado se resanan previamente.

A los metales se aplica Anticorrosiva Aroflex Caoba ref. 110.082 ó Gris ref. 543/10846

Los pisos de concreto se lavan con una solución al 10 %25 por volumen de ácido muriático en agua, se deja actuar 15 minutos, se enjuagan y se secan bien.

Las superficies porosas se impriman con Aroflex diluido en proporción de un galón de Aroflex con un cuarto (1/4) de galón de Ajustador PINTUCO ref. 121.134. Las pinturas deterioradas se eliminan con rasqueta o cepillo de alambre o con Removedor PINTUCO ref. 1020. Se eliminan con rasqueta o cepillo de alambre los encalados y carburos en exteriores; en interiores se impriman como las superficies porosas. A Las pinturas antiguas en buen estado se aplica un poco de Aroflex y si las remueve o ablanda, se eliminan como las pinturas deterioradas; si no las remueve se lijan suavemente y se limpian bien.





- **APLICACIÓN**

Se mezcla bien la pintura con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad. Con brocha se diluye un galón de Aroflex con un cuarto de Ajustador PINTUCO ref. 121.134. Con pistola convencional se diluye un galón de Aroflex con tres octavos (3/8) de Ajustador 121.134. Se aplican dos o tres manos dejando secar una a dos horas entre ellas. Cuando se aplica con brocha se evita repasar demasiado porque se daña el acabado. Los equipos aplicadores se lavan con Ajustador PINTUCO ref. 121.134.

- **PRESENTACIÓN**

Galón.

