



Pintura Autolavable para Tanques

6/41

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

USOS

Para proteger y decorar exterior de tanques de almacenamiento de aguas o disolventes alifáticos derivados del petróleo, en ambientes industriales o marinos de agresividad intermedia. No se recomienda para inmersión o sobre sistemas a base de asfalto o alquitrán porque sangran.

CARACTERÍSTICAS

Pintura alquídica blanca diseñada para proporcionar y mantener máxima reflectancia del calor solar para conservar los tanques más fríos y reducir las pérdidas por evaporación. Su entizamiento controlado mantiene la blancura y limpieza de la superficie pintada.

ESPECIFICACIONES:

Acabado: Semi brillante

Gravedad específica a 25°C: 1,38

Sólidos por volumen 53,0%25

Espesor recomendado película seca 50 - 75 micrones mínimo

Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca: 65 a 70 m² / galón

Punto de chispa (copa cerrada): 40°C

Método de aplicación: Pistola, brocha o rodillo.

Ajustador o Thinner PINTUCO para dilución: 121.132 ó 121.006

Temperatura de servicio: 90°C máxima en seco.

Temperatura de almacenamiento 4°C a 32°C bajo techo.

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

La superficie debe estar seca libre de polvo, mugre, grasa, cera, pintura deteriorada y óxido.

Superficies con pinturas o anticorrosivas antiguas en buen estado, se deben lijar suavemente para matizarlas, asegurando así máxima adherencia de la pintura de acabado.

Si la pintura o anticorrosiva antigua está deteriorada, se elimina completamente con Removedor ref. 1020 (120.101) y se trata según el tipo de superficie. A los metales se les aplica la anticorrosiva recomendada, con la preparación previa correspondiente.

Las maderas se lijan bien en seco y se les aplica una mano de Pintura Autolavable diluida en proporción de cuatro (4) partes de pintura por una (1) parte de Ajustador ref. 121.132 Ó Thinner 121.141 de PINTUCO. El cemento, concreto y asbesto-cemento se aplica de una (1) a dos (2) manos de Sellomax Sellador para Superficies Alcalinas ref. 10.270 o se neutraliza previamente, lavándolos con una solución acuosa de ácido muriático (clorhídrico) al 10%25 por volumen, dejando actuar el ácido 15 minutos, luego se enjuagan con abundante agua y se secan completamente.

Información Técnica

Servicio Técnico - 0 4-381-9727 **MEDELLIN / COLOMBIA**

Teleinformación: **Colombia** 9800940510, **Ecuador** 1-800 PINTUCO, **Venezuela** 0-800 PINTUCO

e-mail: pintuco@pintuco.com





Pintura Autolavable para Tanques

6/41

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

- **APLICACIÓN:**

Se revuelve la pintura con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad. Para aplicación a pistola convencional se agrega a la pintura hasta un 20%25 por volumen de Thinner ref. 121.141 y se revuelve muy bien con una espátula hasta obtener una mezcla uniforme. Para aplicación a brocha o rodillo se diluye con un 10%25 por volumen de Ajustador ref. 121.132 de PINTUCO. Se aplican dos (2) a tres (3) manos para obtener el espesor recomendado. Para evitar la formación de película seca durante el almacenamiento de envases mermados, se agrega un poco de Ajustador ref. 121.132 y sin revolverlo, se tapa bien el envase.

- **PRESENTACIÓN:**

Galón.

Información Técnica

