



Pintura de Aluminio Líquido

6/42

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

USOS

Para la protección y decoración exterior de tanques y tuberías, para rejas metálicas o de madera, para rines, exterior de calderas, hornos y chimeneas expuestas a temperaturas de 260°C máximo.

Nota: Las pinturas de aluminio entizan aún recién aplicadas.

CARACTERÍSTICAS

Pintura a base de aceite, de acabado aluminio brillante de alto poder reflectivo, resistente a la intemperie y a temperaturas de 260°C máximo, de rápido secamiento, fácil aplicación y buena adherencia y cubrimiento.

ESPECIFICACIONES:

Acabado: brillante

Peso neto por galón: 3,55 kilos

%25 sólidos por volumen: 36%25

Espesor recomendado: 50 a 75 micrones mínimo Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca : 20.9 m² / galón

Método de aplicación: Brocha, pistola o rodillo.

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

El objeto que se va a pintar con Pintura Aluminio ECP-100 debe estar seco y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado se resanan Previamente.

A los metales expuestos a 70°C máximo, se les aplica Anticorrosiva PINTUCO. Para exposiciones entre 70°C y 260°C, el metal se limpia únicamente con rasquetas, cepillos de alambre y otros medios manuales o mecánicos para aplicar la Pintura Aluminio ECP-100 directamente sobre el metal. Las maderas y otras superficies porosas se limpian bien y se impriman con Aluminio ECP-100 diluido en proporción de un galón de pintura, con un cuarto (1/4) de galón de Ajustador PINTUCO ref. 121.132 ó Thinner PINTUCO ref. 121.141.

Las pinturas brillantes en buen estado se lijan suavemente para eliminar el brillo; si son mate se limpian.

• APLICACIÓN:

Se revuelve bien la Pintura Aluminio Líquido ECP-100 con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.

Sin diluir se aplican dos manos con brocha, rodillo o pistola, dejando secar seis horas entre ellas.

Información Técnica





Pintura de Aluminio Líquido

6/42

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Se recomienda revolver frecuentemente la pintura para lograr el acabado aluminio parejo.

La superficie pintada se debe proteger contra la lluvia durante seis horas mínimo.

Los Equipos aplicadores se lavan con Ajustador PINTUCO ref. 121.132. Para almacenar envases mermados, se añade un poco de Ajustador PINTUCO ref. 121.132 ó Thinner PINTUCO ref. 121.006 para cubrir la pintura y, sin Revolverlo, se tapan bien los envases. Así se evita la formación de película seca.

- **PRESENTACIÓN:**

Galón.

Información Técnica

