



## Pintura Alquídica para Altas Temperaturas

6/55

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

### USOS

### CARACTERÍSTICAS

Pintura alquídica aluminio de excelente adherencia, flexibilidad, durabilidad y resistencia a temperaturas hasta 290°C, máximo, en seco, en ambientes interiores.

### ESPECIFICACIONES

Acabado: Brillante

Peso neto por galón: 3,90 kilos

%25 sólidos por volumen: 24,8

Espesor recomendado película seca: 25 50 micrones

Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca: 36 m<sup>2</sup> / galón

Método de aplicación: Brocha o pistola

Ajustador PINTUCO para la dilución o el lavado de equipos: 121.134

Tiempo de secamiento para segundas manos: 8 horas a 25°C

#### • PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

El objeto que se va a pintar debe estar seco y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado se resanan previamente. La limpieza debe hacerse únicamente con medios manuales o mecánicos, como rasquetas, cepillos de alambre, cepillos eléctricos, esmeriladores o papel de lija. Por ningún motivo utilizar acondicionadores de superficie o anticorrosivos. Superficies con pinturas en buen estado, se lijan suavemente y se limpian bien; si están deterioradas se eliminan con medios manuales o mecánicos. Para lograr óptimo desempeño del producto, dar chorro abrasivo grado Sp5 con perfil de rugosidad de 25 a 37 micrones.

#### • APLICACIÓN:

Se revuelve bien la Pintura Aluminio para Altas Temperaturas con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad. Para aplicación con pistola se diluye un galón de pintura con un octavo (1/8) de Ajustador PINTUCO ref. 121.134. Para aplicación con brocha no se recomienda dilución.

Se aplican dos manos de pintura dejando secar ocho horas entre ellas. Para obtener un color uniforme se recomienda revolver el producto durante la aplicación. Cuando se termine la aplicación se enciende la fuente de calor para acelerar el secado. Los equipos aplicadores se lavan con Ajustador PINTUCO ref. 121.134.

Información Técnica

Servicio Técnico - 0 4-381-9727 **MEDELLIN / COLOMBIA**

Teleinformación: **Colombia** 9800940510, **Ecuador** 1-800 PINTUCO, **Venezuela** 0-800 PINTUCO

e-mail: [pintuco@pintuco.com](mailto:pintuco@pintuco.com)





## Pintura Alquídica para Altas Temperaturas

6/55

- **PRESENTACIÓN**

Galón.

---

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

*Información Técnica*

