



USOS

Para protección y decoración de superficies en concreto y metal en ambientes industriales de mediana agresividad química. Para recubrimiento de metales debe aplicarse una base anticorrosiva como el Primer Vinílico a Base de Agua ref. 13195 o Anticorrosiva Epoxi Poliamida ref. 110.070 / 113.350 de PINTUCO. Este producto es para uso industrial y para aplicarlo en áreas residenciales o casas de habitación.

CARACTERÍSTICAS

Acabado acrílico a base de agua, brillante con excelente durabilidad para uso en exteriores, con buena retención de color y brillo.

ESPECIFICACIONES

Acabado: Brillante
Vehículo: Emulsión acrílica
Pigmentos: De alta resistencia química
Solventes: Agua y glicoles
Sólidos por volumen: 38.3%
Ajustador recomendado: Agua potable
Espesor seco recomendado: 75 a 100 micrones
Rendimiento teórico a 75 micrones: 7,4 m² / galón, película seca promedio
Flash Point, copa cerrada: 99°C mínimo
Viscosidad KU a 25°C: 90 a 100
Tiempo de almacenamiento a 25°C: 6 meses, bajo techo. No almacenar ni someter el producto a temperaturas bajo 0°C
V.O.C.: 79,47 gramos / litro

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Todas las superficies a ser recubiertas deben estar secas y libres de polvo, grasas, óxido y otros contaminantes superficiales.

• PRECAUCIÓN

No aplique cuando la temperatura de la superficie está por debajo de 10°C o a humedades relativas superiores al 80%. La temperatura de la superficie deberá estar mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de Rocío. El producto aplicado será sensible al agua por espacio de 4 horas a 25°C y una humedad relativa promedio del 50%. Si requiere dilución para la aplicación, utilice agua potable. Resiste una temperatura máxima de 150°C continuos en seco, aplicado directamente sobre el metal o sobre primer inorgánico de zinc.





Acabado Acrílico

6/62

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

- **PRESENTACIÓN**

Galón y caneca de cinco galones.

Información Técnica

