



USOS

Para la protección de superficies de acero como puentes, estructuras y exterior de tanques de almacenamiento. Se pueden utilizar como acabado recubrimientos acrílicos a base de agua. Este producto es para uso industrial y para áreas residenciales o casa de habitación.

CARACTERÍSTICAS

Primer a base de agua para aplicación sobre superficies de acero. Contiene pigmentos inhibidores de la corrosión, con rápido secamiento y excelente durabilidad para uso en exteriores. Producto ecológico de muy bajo V.O.C.

ESPECIFICACIONES

Acabado: Bajo brillo

Vehículo: Emulsión vinílica

Pigmentos De alta resistencia química

Solventes Agua, glicoles

Sólidos por volumen 36%25

Ajustador recomendado Agua potable

Espesor seco recomendado 50 a 75 micrones por mano, no exceder. Espesor por mano

Rendimiento teórico a 50 micrones: 26,5 m² / galón, película seca promedio

Viscosidad KU a 25°C: 85 a 95

Tiempo de almacenamiento a 25°C: 6 meses, bajo techo. No almacenar.

Flash Point: someter el producto a temperaturas bajo 0°C. (Copa cerrada) 99°C

V.O.C: 62 gramos / litro El rendimiento práctico puede variar, dependiendo de las técnicas de aplicación, condiciones de trabajo y tipo de superficie a ser recubierta.

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Todas las superficies a ser recubiertas deben estar secas y libres de polvo, grasas, óxido y otros contaminantes superficiales. El acero debe ser preparado con limpieza de superficie grado Comercial SSPC-SP6, mínimo.

• TIEMPOS DE SECAMIENTO:

(HUMEDAD RELATIVA DEL 60%25)

Para aplicar la pintura de acabado se debe dejar secar la última mano de Primer, 24 horas. *Los tiempos de secamiento pueden variar dependiendo de la humedad relativa y temperatura ambiental.

• PRECAUCIÓN

No aplique cuando la temperatura de la superficie esta por debajo de 10°C o a humedades relativas superiores al 80%25. La temperatura de la superficie deberá





Primer Vinílico

6/63

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

estar mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío. El producto aplicado será sensible al agua por espacio de 4 horas a 25°C y una humedad relativa promedio del 50%25. Si requiere dilución para la aplicación, utilice agua potable. Este producto no se tintura, por lo tanto se pueden presentar diferencias de color entre lotes de fabricación. Temperatura máxima en seco de uso 50°C.

- **PRESENTACIÓN:**

Galón y caneca de cinco galones.

Información Técnica

