



Pintura Anti - Fouling Ablativa Libre de Estaño

8/1

MARINA

USOS

Anti-incrustante basada en polímeros vinílicos los cuales por medio de un proceso de erosión generan el efecto anti-incrustante.

CARACTERÍSTICAS

El espesor del recubrimiento se puede variar para adecuarlo a la durabilidad esperada del mismo. La lenta rata de erosión de la película asegura una continua protección anti-incrustante. Para que la duración de la protección anti incrustante sea óptima, se requiere que el barco no tenga periodos estacionarios mayores a 15 días.

ESPECIFICACIONES

Acabado: Mate

Vehículo: vinílico

Pigmentos: óxido de cobre e inertes

Sólidos por volumen: 44.43 +/- 1 %25

Espesor seco: 1 a 3 capas de 50-75 micrones cada una.

Duración esperada: 2-3 años dependiendo de la velocidad y actividad del barco, el espesor de película seco aplicado y las rutas de navegación

Rendimiento teórico: 17.49 m²/lit a 25 micrones película seca.

Viscosidad: 85-95 k.U. A 25°C

Secado a 25°C: Tacto 0.5 horas / Manejo 1 hora/ para ser recubierto 1hra mínimo

Thinner recomendado: 9901

NOTA: Los secamientos varían con la humedad relativa y la temperatura.

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

A cascos metálicos (obra viva) se aplica previamente uno de los Sistemas Pintuco recomendados en la sección de sistemas

• APLICACIÓN

Se revuelve bien la Pintura Anti-incrustante .Se aplican dos (2) a tres (3) manos aproximadamente, para obtener el espesor seco recomendado, permitiendo los tiempos de secamiento especificados.

• PRESENTACIÓN

Galón ó caneca de 5 galones

Información Técnica

