



USOS

Se utiliza para decorar y proteger objetos metálicos, de fibra de vidrio o madera en cascos, cubiertas, tanques, camarotes, maquinarias y equipos de barcos, yates y botes.

CARACTERÍSTICAS

Productos en dos componentes separados. La mezcla por volumen, produce -al aplicarse- una capa sólida con excelente dureza y flexibilidad, resistente a la abrasión, a salpique de aguas dulces o saladas, sales y álcalis.

ESPECIFICACIONES

Gravedad específica a 25°C: 1,04 a 1,31 según color
Sólidos por volumen de la mezcla: 36 a 41%25 según color
Método de aplicación: Pistola
Ajustador para la dilución: 9903
Dilución para aplicación: No recomendada
Espesor recomendado película seca: 62 a 150 micrones
Rendimiento teórico a 25 micrones: 52,6 a 60,1 m²/galón
Secamiento al tacto a 25°C: 1 hora/ segundas manos o acabado 2 a 4 horas
Temperatura de almacenamiento: 4°C a 32°C bajo techo

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de humedad, polvo, sal, grasas y pinturas deterioradas. Los metales deben estar protegidos con Anticorrosivas epóxicas o ricas en zinc. Las fibras de vidrio se lijan suavemente en seco, se limpian bien con acetona y se les aplica de inmediato una mano de Anticorrosiva Pintuco Epoxi-Poliamida Verde 9102/9802 ó blanco 10070/13350., para obtener óptima adherencia del esmalte poliuretano. A pinturas poliuretano o epóxicas en buen estado se les da un arenado suave (Brush-off) y se les hace prueba de adherencia.

APLICACIÓN:

Por separado se revuelven los dos componentes y se mezclan bien una parte por volumen del Esmalte Poliuretano con una del Agente Isocianato de curado 9811. Después de 6 horas a 25°C las propiedades del producto cambian. La mezcla se deja en reposo 15 minutos y se aplican dos o tres manos aproximadamente para obtener el espesor recomendado, permitiendo los tiempos de secado indicados entre manos. Si se deja secar más de 15 horas, se da un arenado suave (Brush-off) para obtener buena adherencia entre capas.





Esmaltes Poliuretanos

8/13

MARINA

PRESENTACIÓN:

Galón.

Información Técnica

Servicio Técnico - 0_4-381-9727 **MEDELLIN / COLOMBIA**
Teleinformación: **Colombia** 9800940510, **Ecuador** 1-800 PINTUCO, **Venezuela** 0-800 PINTUCO
e-mail: pintuco@pintuco.com

