



Esmaltes Top Quality Brillantes

8/15

MARINA

USOS

Se utiliza para decorar y proteger camarotes, cabinas, puertas, ventanas, estructuras (obra muerta) de metal o de madera, en exteriores o interiores.

CARACTERÍSTICAS

Esmaltes Alquídicos brillantes de secamiento al aire, con alta resistencia a la intemperie, lavables, durables y de excelente cubrimiento y adherencia.

ESPECIFICACIONES

Gravedad específica a 25°C: 0,92 a 1,16 según color

Sólidos por volumen: 34 a 40 %25 según color

Punto de chispa (copa abierta): 40°C

Ajustador para la dilución: 9905

Dilución para aplicación a brocha o rodillo: No recomendada

Dilución para aplicación a pistola: 8:1 anticorrosiva/ajustador/galón

Espesor recomendado película seca: 50 a 75 micrones mínimo

Rendimiento teórico a 25 micrones: 50 a 60 m²/galón según color

Secamiento al tacto a 25°C: 4 a 6 horas /segundas manos o acabado 6 a 8 hrs/ total 72 horas

Temperatura de almacenamiento: 4°C a 32°C bajo techo

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de humedad, polvo, sal, grasa y pinturas o barnices deteriorados. Pinturas deterioradas en interiores se eliminan con Removedor Pintuco 9350; en interiores se suprimen con chorro de arena, grata o lija. A pinturas brillantes en buen estado se les da un arenado suave (Brush-off) o se lijan para eliminar el brillo y se les hace prueba de adherencia. Pinturas mate y maderas sin pintura se limpian bien. A los metales se aplica Anticorrosiva Pintuco 1704 ó 1705 ó 1737 ó 9001.

• APLICACIÓN

Se revuelve muy bien el esmalte y se aplican dos o tres manos aproximadamente para lograr el espesor recomendado, permitiendo los tiempos de secado indicados entre manos.

• PRESENTACIÓN

Galón con 3785 centímetros cúbicos.

Información Técnica

