



USOS

Como pintura de barrera en fondo de cascos, estructuras sumergidas, tanques de lastre, de lubricantes y aceites, como pintura antigalvánica en zonas de propela o en otras con alta oxigenación y para instalaciones marinas o portuarias al aire, enterradas o sumergidas.

CARACTERÍSTICAS

Pintura epoxi poliamina bituminosa en dos componentes. La mezcla por volumen de tres partes de pintura con una de agente poliamínico produce, al aplicarse, una capa sólida, resistente a aguas no potables, álcalis, sales, aceites, grasas no comestibles y temperaturas de 120°C en seco y 70°C en inmersión.

ESPECIFICACIONES

Gravedad específica de la mezcla a 25°C: 1,19
%25 Sólidos por volumen de la mezcla: 65
Método de aplicación: Pistola o brocha
Disolvente para dilución: Disolvente 9900
Dilución para aplicación a pistola: 1/8 de disolvente /galón
Dilución aplicación a brocha: 1/16 de disolvente/galón
Espesor recomendado película seca: 62 a 150 micrones mínimo
Rendimiento teórico a 25 micrones, película seca: 96,5 m²/galón
Secamiento al tacto a 25°C: 5 a 8 horas
Secamiento para segundas manos a 25°C: 6 a 12 horas
Secamiento para inmersión a 25°C: 7 días aproximadamente.
Temperatura de almacenamiento: 4°C a 32°C bajo techo

• PREPARACION DE SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de humedad, polvo, sal, mugre, grasa y pinturas deterioradas. Los metales deben estar protegidos con Anticorrosivas epóxicas o ricas en zinc (inorgánica o epoxi). Pinturas antiguas deterioradas o pinturas no epóxicas se eliminan con chorro de arena o grata y se trata la superficie según su tipo. Pinturas no epóxicas se remueven al aplicarles Disolvente Pintuco 9900. Pinturas epóxicas en buen estado se les da un arenado suave (Brush-off) y se les hace prueba de adherencia. Las maderas se limpian, secan bien y se les aplica una mano de Pintu-Mastic diluido con un cuarto de galón de Disolvente Pintuco 9900 por galón de pintura.

• APLICACION

Por separado se revuelven bien los dos componentes y se mezclan bien. Preparar únicamente la cantidad que se va a gastar. Después de ocho horas a 25°C las propiedades del producto cambian. La mezcla se diluye según lo especificado, se deja





Pintumastic

8/17

MARINA

en reposo 15 minutos y se aplican dos o tres manos aproximadamente, permitiendo los tiempos de secado indicados entre manos. Si se deja secar más de 15 horas a 25°C se debe dar un arenado suave (Brush-off) para obtener buena adherencia entre capas. A menos de 10°C este producto no seca.

• **PRESENTACIÓN:**

Componente 1787: galón con 2839 centímetros cúbicos.

Componente 9800: cuarto de galón con 946 centímetros cúbicos.

La mezcla de los dos componentes hace un galón de producto.

Información Técnica

