



Pintura Acrílica para Mantenimiento

3/18

MARINA

USOS

Se utiliza para la protección y decoración de superficies en concreto y metal como: estaciones de servicio, estanterías, pasamanos, transformadores, superficies metálicas ferrosas y no ferrosas en ambientes industriales de mediana agresividad. Este producto es para uso industrial.

CARACTERÍSTICAS

Pintura de acabado acrílico semi mate y brillante, con excelente durabilidad para uso en exteriores, con buena retención de color y brillo.

ESPECIFICACIONES

Pigmentos: De alta resistencia química
Solventes: Hidrocarburos aromáticos
Sólidos por volumen: 42%25, según color
Ajustador PINTUCO recomendado: Ref. 9901 / 221.134
Espesor seco recomendado: 50 a 75 micrones mínimo
Rendimiento teórico: 63 m² / galón a 25 micrones de película seca
Viscosidad KU a 25°C: 85 a 95
Tiempo de almacenamiento a 25°C: 12 meses, bajo techo
V.O.C: 500 gramos / litro, según color
Anticorrosiva recomendada acril epoxi Ref. 210.071 ó Epóxicos

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Todas las superficies a ser recubiertas deben estar secas y libres de polvo, grasas, óxido y otros contaminantes superficiales. A las superficies metálicas, se les aplica un primer Epóxico o Acrílico- Epóxico compatible con la pintura de acabado. Superficies no metálicas deben estar completamente limpias y secas libres de polvo, grasas, humedad y cualquier otro contaminante.

• APLICACIÓN

Se revuelve bien la pintura con una espátula para obtener su completa uniformidad. Para aplicación a pistola se agrega a la pintura aproximadamente de un 10 a 20%25 por volumen de Ajustador Pintuco ref. 9901 ó 221.121 y se revuelve muy bien con una espátula hasta obtener una mezcla uniforme. Para aplicación a brocha se aplica la pintura diluyéndola entre un 10%25 y 20%25. Se aplican dos a tres manos para obtener el espesor recomendado Se debe aplicar la pintura cuando la temperatura de la superficie este por debajo de 50°C. Se recomienda hacer pruebas previas a la aplicación.

Información Técnica





Pintura Acrílica para Mantenimiento

8/18

MARINA

- **PRESENTACIÓN**

Galón o caneca de 5 galones

Información Técnica

Servicio Técnico - 0_4-381-9727 **MEDELLIN / COLOMBIA**
Teleinformación: **Colombia** 9800940510, **Ecuador** 1-800 PINTUCO, **Venezuela** 0-800 PINTUCO
e-mail: pintuco@pintuco.com

