



USOS

Se utiliza como capa intermedia para aumentar la resistencia al agua de los sistemas de protección de cascos, exterior de tuberías, estructuras y obra viva.

CARACTERÍSTICAS

Pintura bituminosa de excelente protección contra la humedad.

ESPECIFICACIONES

Gravedad específica a 25°C: 1,0

Sólidos por volumen: 39 %25

Método de aplicación: Brocha o pistola

Ajustador para la dilución: 221132 ó 221006

Dilución para aplicación a brocha: No recomendada

Dilución para aplicación a pistola: 7:1 esmalte/ajustador por galón

Espesor recomendado película seca: 62 a 100 micrones mínimo

Rendimiento teórico a 25 micrones: 58 m²/galón

Secamiento al tacto a 25°C: 1 horas

Secamiento segundas manos a 25°C: 3 horas

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de humedad, polvo, sal, grasas y pinturas deterioradas. Pinturas deterioradas se eliminan con chorro de arena o grata. A pinturas en buen estado se les da un arenado suave (brush-off) y se les hace prueba de adherencia. A los metales y maderas se aplica Anticorrosiva Pintuco Compact 9050/51 ó epóxicas.

• APLICACIÓN

Se revuelve bien la pintura y se aplican tres o cuatro manos aproximadamente para lograr el espesor seco recomendado, permitiendo los tiempos de secado indicados entre manos.

• PRESENTACIÓN

Galón con 3785 centímetros cúbicos. Caneca con 5 galones.

