



Pintura Anti - Incrustante

8/2

MARINA

USOS

Se utiliza para proteger fondos de cascos (obra viva) en embarcaciones de acero contra las incrustaciones marinas.

CARACTERÍSTICAS

Anti incrustante de matriz soluble, basada en un vehículo especial y óxido de cobre que asegura buena protección, especialmente en mares tropicales, con un tiempo de servicio de 12 a 18 meses cuando se aplica correctamente.

ESPECIFICACIONES

- Gravedad específica a 25°C: 1,68
- Sólidos por volumen: 49%25
- Método de aplicación: Brocha o pistola.
- Ajustador para la dilución: 9905 ó 221132
- Dilución para aplicación a brocha: No recomendada.
- Dilución para aplicación a pistola: 4:1 pintura/ajustador por galón máximo.
- Espesor recomendado película seca: 100 a 125 micrones.
- Rendimiento teórico a 25 micrones: 73 m²/ galón.
- Secamiento al tacto a 25°C: 2 a 3 horas.
Secamiento para segundas manos: 5 horas mínimo
Secamiento para inmersión: 6 horas mínimo, 15 horas máximo.
- Temperatura de almacenamiento: 4°C a 32°C bajo techo.

• Preparación de Superficie:

El casco (obra viva) se protege previamente con anticorrosiva, Pintura de Barrera Aluminio 9435, ó negra 9434, ó Pintu-Mastic (Ver sección sistemas convencionales). Antes de aplicar la pintura anti-incrustante se eliminan las sales, humedad, grasas, aceites y materiales extraños.

• Aplicación:

Se revuelve bien la Pintura Anti-incrustante Cobre 4101 y se aplican tres manos aproximadamente, para lograr el espesor recomendado, permitiendo los tiempos de secado especificados entre manos y para inmersión. Debe sumergirse antes de cumplir 15 horas de aplicada para evitar cuarteamiento.

• Presentación: Galón.

