



Pintura para Línea de Flotación

8/23

MARINA

USOS

Pintura brillante de secamiento al aire, de alta durabilidad y resistencia a la intemperie y al ambiente marino.

CARACTERÍSTICAS

Se utiliza como acabado final en la línea de flotación y para superestructuras.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES :

Gravedad específica a 25°C: 1,24

%25 Sólidos por volumen: 47,5

Punto de chispa (copa abierta): 40°C

Método de aplicación: Brocha, rodillo o pistola

Disolvente para dilución: Disolvente 1000 ó 9905

Dilución para aplicación a brocha o rodillo: No recomendada

Dilución para aplicación a pistola: 1/8 de disolvente /galón

Espesor recomendado, película seca: 50 - 75 micrones mínimo

Rendimiento teórico a 25 micrones, película seca: 70 m²/galón

Secamiento al tacto a 25°C: 6 a 8 horas/ segundas manos 12 horas mínimo

Secamiento total a 25°C: 72 horas

Temperatura de almacenamiento: 4°C a 32°C bajo techo

• PREPARACION DE SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de humedad, polvo, mugre, sal, grasas y pinturas deterioradas. Pinturas deterioradas se eliminan con chorro de arena o grata. Pinturas brillantes en buen estado se les da un arenado (Brush-off) para eliminar el brillo y se les hace prueba de adherencia. Pinturas semi brillantes o mates en buen estado se limpian y secan bien.

Sobre metal se aplica Anticorrosiva Pintuco y pintura de acabado para obra viva.

• APLICACION:

Se revuelve muy bien la pintura y se aplican dos o tres manos aproximadamente para lograr el espesor recomendado, permitiendo los tiempos de secado indicados entre manos.

• PRESENTACIÓN:

Galón con 3785 centímetros cúbicos.

Información Técnica

Servicio Técnico - 0 4-381-9727 **MEDELLIN / COLOMBIA**

Teleinformación: **Colombia** 9800940510, **Ecuador** 1-800 PINTUCO, **Venezuela** 0-800 PINTUCO

e-mail: pintuco@pintuco.com

