



Pintura Reflectiva

8/24

MARINA

USOS

Se utiliza para decorar y proteger hornos, calderas, chimeneas, exterior de tuberías y tanques, maquinarias, estructuras metálicas, puertas y ventanas de metal o madera, en interiores.

CARACTERÍSTICAS

Pintura oleorresinosa aluminio de secamiento al aire, con alto poder de reflexión de los rayos solares, resiste la intemperie y temperaturas hasta 260°C en seco.

ESPECIFICACIONES

Gravedad específica a 25°C: 0,94

Sólidos por volumen: 36%25

Punto de chispa (copa cerrada): 40°C

Método de aplicación: Brocha, rodillo, pistola

Ajustador para la dilución: 9905

Dilución para aplicación a pistola: 8:1 esmalte/ajustador por galón

Espesor recomendado película seca: 50 a 75 micrones mínimo

Rendimiento teórico a 25 micrones: 53 m²/galón

Secamiento al tacto a 25°C : 4 a 6 horas/ segundas manos 6 horas/ total 72 horas

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de humedad, polvo, mugre, sal, grasas y pinturas deterioradas. En interiores, las pinturas deterioradas o pinturas a base de asfalto o alquitrán se eliminan con Removedor Pintuco 9350; en exteriores se suprimen con chorro de arena o grata. Pinturas brillantes (no bituminosas) se les da un arenado suave (Brush-off) o se lijan para eliminar el brillo y se les hace prueba de adherencia. Pinturas mates (no bituminosas) en buen estado y las maderas sin pintura se limpian bien. A los metales se aplica Anticorrosiva Pintuco 1704 o 1705 o 1737 o 9001. A los metales expuestos a altas temperaturas no se aplica anticorrosiva.

• INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Se revuelve muy bien la pintura y se aplican 2 o 3 manos aproximadamente para lograr el espesor seco recomendado, permitiendo los tiempos de secado indicados entre manos. Para obtener un acabado metálico uniforme, se recomienda revolver la pintura frecuentemente durante la aplicación.

Información Técnica

Servicio Técnico - 0 4-381-9727 **MEDELLIN / COLOMBIA**

Teleinformación: **Colombia** 9800940510, **Ecuador** 1-800 PINTUCO, **Venezuela** 0-800 PINTUCO

e-mail: pintuco@pintuco.com





Pintura Reflectiva

8/24

MARINA

- **PRESENTACIÓN**

Galón con 3785 centímetros cúbicos

Información Técnica

Servicio Técnico - 0_4-381-9727 **MEDELLIN / COLOMBIA**
Teleinformación: **Colombia** 9800940510, **Ecuador** 1-800 PINTUCO, **Venezuela** 0-800 PINTUCO
e-mail: pintuco@pintuco.com

