



USOS

Se utiliza para decorar y proteger interior y exterior de cascos, cubiertas, bodegas, tanques, tuberías, maquinarias, equipos y estructuras.

CARACTERÍSTICAS

Productos en dos componentes separados, produce al aplicarse una capa sólida, de excelente resistencia a aguas dulces y saladas, solventes aromáticos y alifáticos, sales, álcalis, aceites y grasas, temperaturas de 120°C en seco y 70°C en inmersión.

ESPECIFICACIONES

Gravedad específica a 25°C: 1,44 a 1,52 según color
Sólidos por volumen de la mezcla: 47 a 51%25 según color
Método de aplicación: Brocha, rodillo o pistola
Dilución para aplicación a brocha o rodillo: 16:1 pintura/ajustador
Dilución para aplicación a pistola: 8:1 pintura/ajustador
Espesor recomendado película seca: 62 a 150 micrones mínimo
Rendimiento teórico a 25 micrones: 68 a 73,8 m²/galón
Secamiento al tacto a 25°C: 5 a 6 horas
Secamiento segundas manos o acabado a 25°C: 6 a 15 horas
Secamiento para uso en inmersión: 7 días aproximadamente*
Temperatura de almacenamiento: 4°C a 32°C bajo techo
* A mayor temperatura el tiempo de secamiento de la pintura disminuye.

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de humedad, polvo, sal, mugre y pinturas deterioradas. Los metales deben estar protegidos con Anticorrosiva Poli-Epox o Zinc-Coat 9200/9201. Pinturas antiguas deterioradas o pinturas no epóxicas se eliminan con chorro de arena o y se trata la superficie según su tipo. Pinturas epóxicas en buen estado se les da un arenado suave (Brush-off) y se les hace prueba de adherencia.

• APLICACIÓN

Por separado se revuelven bien los dos componentes y se mezclan por volumen 10 partes de la Pintura Poli-Epox con una de agente poliamínico 9800. Preparar únicamente la cantidad que se va a gastar. Después de 8 horas a 25°C las propiedades del producto cambian.

La mezcla se diluye según lo especificado, se deja en reposo 15 minutos y se aplican dos o tres manos aproximadamente, permitiendo los tiempos de secado indicados entre manos. Si se deja secar más de 15 horas a 25°C, se da un arenado suave (Brush-off) para obtener buena adherencia. A menos de 10°C este producto no seca.





Pinturas Poli - Epox

8/26

MARINA

- **PRESENTACIÓN**

Pintura: Galón con 3440 centímetros cúbicos.

Componente 9800: Octavo de galón con 345 centímetros cúbicos.

La mezcla de los dos componentes hace 1 galón de producto.

Información Técnica

