



Barniz Barnex Brillante

8/28

MARINA

USOS

Se utiliza como acabado final del Sistema Barnex para la decoración y protección de maderas en puertas, ventanas, enchapes, paredes, techos y muebles para ambientes exteriores o interiores.

CARACTERÍSTICAS

Barniz transparente, brillante, de excelente resistencia a la luz solar y la humedad sin decolorarse ni agrietarse porque contiene filtros de la luz ultravioleta y pigmentos especiales. De óptima adherencia para evitar desprendimiento y listo para aplicar sin dilución.

ESPECIFICACIONES

Gravedad específica a 25°C: 0,89
%25 Sólidos por volumen: 43
Método de aplicación: Brocha
Disolvente para lavado de equipos: Disolvente 1000 o 9905
Dilución para aplicación: No recomendada
Espesor recomendado película seca: 50 a 75 micrones
Rendimiento teórico a 25 micrones, película seca: 64 m²/galón
Secamiento al tacto a 25°C: 4 a 6 horas
Secamiento entre manos y para lijar a 25°C: 6-8 horas mínimo
Temperatura de almacenamiento: 4°C a 32°C bajo techo

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La madera debe estar limpia, seca y pulida. Si la madera muestra indicios de ataque de hongos, se aplica con brocha una solución de una parte de blanqueador doméstico en tres partes de agua, se deja actuar 48 horas, se enjuaga y se deja secar totalmente.

Pinturas en ambientes exteriores se eliminan con Removedor 1020, se suprimen todos los residuos, se lava la madera con agua y cepillo y se deja secar bien; enseguida se lija la madera con papel No.180 siguiendo la dirección de la fibra, se elimina bien el polvillo y se le aplica una mano de Base Barnex 6601 sin diluir. Pinturas en buen estado, en ambientes interiores, se lijan con papel No. 280 y se limpian bien para aplicar Barniz Barnex directamente sin la Base Barnex 6601.

• APLICACIÓN

Se revuelve muy bien el Barniz. Se aplica sin diluir tres manos para ambientes interiores, sin la Base Barnex y de 3 a 4 manos para exteriores (4 manos en área de





Barniz Barnex Brillante

8/28

MARINA

exposición directa a intemperie). Para obtener óptima tersura se lija suavemente con papel No. 280 la primera mano de Barniz. En aplicaciones para exteriores no se recomienda el uso de selladores, tapa poros, imprimantes u otros preparadores de superficie ajenos al sistema porque pueden ocasionar problemas de adherencia.

- **PRESENTACIÓN**

Galón y un cuarto de galón.

Información Técnica

