



Barniz Poliuretano Brillante

8/29

MARINA

USOS

Se utiliza para proteger y decorar cubiertas, pasamanos, escaleras, camarotes, cabinas y otras superficies de madera a la vista en ambientes exteriores o interiores.

CARACTERÍSTICAS

Producto en dos componentes, que mezclados, producen una capa brillante, dura, flexible, resistente a la abrasión y la intemperie en ambientes marinos.

ESPECIFICACIONES

%25 Sólidos por volumen: 30

Método de aplicación: Brocha o pistola

Disolvente para lavado de equipos: Disolvente 9903

Dilución para aplicación a brocha o pistola: No recomendada

Espesor recomendado, película seca: 50 micrones mínimo

Rendimiento teórico a 25 micrones, película seca: 44 m²/galón

Secamiento al manejo a 25°C: 4 a 5 horas

Secamiento para segundas manos a 25°C: 6 horas

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de humedad, polvo, sal, mugre, grasa y pinturas o barnices deteriorados. Pinturas o barnices deteriorados o desconocidos en interiores se eliminan con Removedor PINTUCO 9350, en exteriores con medios manuales o mecánicos apropiados. Barnices epóxicos o poliuretanos PINTUCO en buen estado se liján suavemente y se limpian bien. En interiores se pueden aplicar Tintes PINTUCO directamente a las maderas.

• APLICACIÓN

Por separado se revuelven bien los dos componentes del barniz y se mezclan por volumen 1 parte de barniz con 1 de endurecedor. Se recomienda preparar únicamente la cantidad que se va a gastar. Después de 6 horas a 25°C las propiedades del producto cambian. La mezcla se deja en reposo durante 15 minutos y se aplican dos o tres manos aproximadamente para lograr el espesor recomendado, permitiendo los tiempos de secado entre manos. Si se deja secar más de 15 horas, se lija para obtener buena adherencia entre capas. A menos de 10°C este barniz no seca.

Información Técnica

