



Barniz Spar Brillante

8/30

MARINA

USOS

Se utiliza para decorar y proteger objetos de madera -no expuestos a abrasión severa en ambientes interiores o exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Barniz fenólico transparente, brillante resistente a la intemperie en ambientes marinos y tropicales.

ESPECIFICACIONES

Gravedad específica a 25°C: 0,88
%25 Sólidos por volumen: 44 %25
Punto de chispa (copa abierta): 40°C
Método de aplicación: Brocha, pistola o rodillo
Disolvente para dilución: Disolvente 1000 o 9905(221132)
Dilución para aplicación a brocha: No recomendada
Dilución para aplicación a pistola: 1/4 de disolvente /galón
Espesor recomendado película seca: 50 micrones
Rendimiento teórico a 25 micrones, película seca: 65 m²/galón
Secamiento al manejo a 25°C: 4 a 6 horas
Secamiento para segundas manos: 10 horas, mínimo
Temperatura de almacenamiento: 4°C a 32°C bajo techo

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de humedad, polvo, sal, mugre, grasa y pinturas o barnices deteriorados. Pinturas o barnices deteriorados en ambientes interiores se eliminan con Removedor Pintuco 9350; en exteriores con medios manuales o mecánicos. Barnices en buen estado se lijan y limpian bien.

• APLICACIÓN

Se revuelve bien el barniz y se aplican tres manos aproximadamente para lograr el espesor recomendado, permitiendo los tiempos de secado indicados entre manos.

• PRESENTACIÓN

Galón con 3785 centímetros cúbicos.

Información Técnica

