



Pintura Resistente a Altas Temperaturas

8/32

MARINA

USOS

Se utiliza para proteger y decorar exteriormente partes metálicas de hornos, calderas, tuberías y maquinarias expuestas a 260°C máximo, en seco, en ambientes interiores.

CARACTERÍSTICAS

Pintura alquídica con pigmentos especiales, de excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a temperaturas hasta 260°C en seco.

ESPECIFICACIONES

Gravedad específica a 25°C: 0,90

%25 Sólidos por volumen: 24

Método de aplicación: Brocha o pistola

Disolvente para dilución : Disolvente 9905

Dilución para aplicación a brocha: No recomendada

Dilución para aplicación a pistola: 1/8 de disolvente/galón

Espesor recomendado, película seca: 37 o 50 micrones

Rendimiento teórico a 25 micrones, película seca: 36 m²/galón

Secamiento al tacto a 25°C: 4 a 6 horas

Secamiento segundas manos a 25°C: 8 a 10 horas

Secamiento total mínimo a 150°C: 72 horas o 1/2 hora,

Temperatura de almacenamiento: 4°C a 32°C bajo techo

• PREPARACION DE SUPERFICIE

El metal debe estar libre de humedad, polvo, mugre, sal, grasas y óxidos. Pinturas deterioradas se eliminan con chorro de arena o grata, evitando el uso de Removedor o Pintóxido. Pinturas en buen estado se limpian, secan muy bien y se lijan suavemente para suprimir el brillo y se les hace prueba de adherencia. Para obtener máxima eficiencia se recomienda dar el chorro de arena hasta Grado Metal Blanco SA3 (SSPC-SP5).

• APLICACION

Se revuelve muy bien la pintura y se aplican directamente sobre el metal - sin base ni anticorrosiva - 2 ó 3 manos, aproximadamente, para obtener el espesor recomendado.

• PRESENTACIÓN

Galón con 3785 centímetros cúbicos.

Información Técnica

