



Anticorrosiva Alquídica

8/34

MARINA

USOS

Se utiliza como base anticorrosiva del Sistema Top-Quality Pintuco para la protección de cubiertas, estructuras, puentes, torres, maquinarias, exterior de tuberías y tanques.

CARACTERÍSTICAS

Anticorrosiva alquídica con minio y cromato de zinc como inhibidor de corrosión. No se recomienda para inmersión ni para objetos que ofrezcan riesgo de envenenamiento.

ESPECIFICACIONES

Gravedad específica a 25°C: 1,42

%25 Sólidos por volumen: 46

Punto de chispa (copa cerrada): 40°C

Método de aplicación: Brocha, rodillo o pistola

Disolvente para dilución o lavado de equipos: Disolvente 1000 o 9905

Dilución para aplicación a brocha: 1/16 de disolvente/ galón

Dilución para aplicación a pistola rodillo: 1/8 de disolvente/galón

Espesor recomendado película seca: 50 a 75 micrones mínimo

Rendimiento teórico a 25 micrones película seca: 68 m²/galón

Secamiento al tacto a 25°C: 1 a 2 horas

Secamiento para segundas manos o acabado a 25°C: 4 a 6 horas

Pintura de acabado recomendada: Esmalte Top-Quality

Pintuco Temperatura de almacenamiento: 4°C a 32°C bajo techo

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Para obtener la máxima eficiencia se recomienda limpieza con chorro de arena hasta Grado Comercial SA2 (SSPC-SP6) con perfil de rugosidad de 25 a 37 micrones.

El grado mínimo de preparación es el Grado Manual Mecánico ST2 (SSPC-SP2). Lo ideal es chorro abrasivo grado comercial mínimo SSPC-SP6. Sobre galvanizados en frío, metales no ferrosos y ferrosos muy pulidos se aplica previamente acondicionador Wash-Primer Pintuco 1782A/1782B.

Para galvanizados en caliente se utiliza Anticorrosiva Poli-Epox o Anticorrosiva Epox-Poliamida Verde 9102/9802.

• APLICACIÓN:

Se revuelve bien la anticorrosiva, se diluye según lo especificado y se aplican dos manos aproximadamente para lograr el espesor recomendado, permitiendo los tiempos de secado indicados entre manos y para aplicar acabado.

Información Técnica





Anticorrosiva Alquídica

8/34

MARINA

- **PRESENTACIÓN:**

Galón con 3785 centímetros cúbicos.

Información Técnica

