



Anticorrosiva Compact Gris

8/37

MARINA

USOS

Para la protección de cascos, cubiertas, estructuras, interior y exterior de tuberías y tanques para agua y exterior de tuberías y tanques de otros productos e instalaciones marinas o portuarias.

CARACTERÍSTICAS

Anticorrosiva en dos componentes, compuesta por caucho clorado, rica en zinc, de rápido secamiento, alto espesor por mano, resistente a aguas dulces y saladas, álcalis, sales y temperaturas máximas de 180°C en seco y 40°C en inmersión. No resiste disolventes, aceites, grasas, asfaltos o alquitranes.

ESPECIFICACIONES

Gravedad específica a 25°C: 2,83

%25 Sólidos por volumen: 47

Método de aplicación: Brocha o pistola

Disolvente para dilución o lavado de equipos: Disolvente PINTUCO 9901

Dilución para aplicación a brocha: 1/16 de disolvente por galón

Dilución para aplicación a pistola: 1/8 de disolvente por galón

Espesor recomendado, película seca: 62 a 75 micrones

Rendimiento teórico a 25 micrones, película seca: 69,6 m²/galón

Secamiento a 25 °C Al tacto: 1 hora

Secamiento para segundas manos o acabado 3 horas

Temperatura de almacenamiento: 4°C a 32°C bajo techo

Relación de mezcla por peso: 1:3 (Ref. 9051 : Ref. 210.846)

Relación de mezcla por volumen: 2,26:1

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Para máxima eficiencia se recomienda limpieza con chorro de arena hasta Grado Metal Blanco SA3 (SSPC-SP5) con perfil de rugosidad de 25 a 37 micrones. El grado mínimo de preparación es el Grado Metal Casi Blanco SA2½ (SSPC-SP10).

Sobre galvanizados en frío, metales no ferrosos y ferrosos muy pulidos se aplica previamente Acondicionador Wash-Primer PINTUCO 1782A/1782B.

Para galvanizados en caliente se utiliza Anticorrosiva Poli-Epox o Anticorrosiva Epoxi-Poliamida Verde 9102/9802.

• APLICACIÓN:

Se revuelve bien la anticorrosiva, se agrega el componente B (Zinc Ref. 210.846) al componente A con agitación mecánica, se diluye según lo especificado y se aplican 2 manos aproximadamente para lograr el espesor recomendado, permitiendo los tiempos de secado indicados entre manos y para aplicar acabado.

Información Técnica

Servicio Técnico - 0 4-381-9727 **MEDELLIN / COLOMBIA**

Teleinformación: **Colombia** 9800940510, **Ecuador** 1-800 PINTUCO, **Venezuela** 0-800 PINTUCO

e-mail: pintuco@pintuco.com





Anticorrosiva Compact Gris

8/37

MARINA

- **ENVASE:**

Componente A (Ref. 9051) Galón con 2578 gramos.

Componente B (Ref.210.846) 2 envases de 1/4 de galón con 819 gramos.

La Mezcla de los dos componentes hace un galón de producto.

Información Técnica

