



Anticorrosiva Epoxi - Poliamida

8/38

MARINA

USOS

Recomendada para la protección de cascos, cubiertas, estructuras, instalaciones marinas o portuarias, interior y exterior tanques, maquinarias y equipos.

CARACTERÍSTICAS

Anticorrosiva en dos componentes separados. La mezcla aplicada produce una capa sólida resistente a aguas dulces (no potables) y saladas, ácidos débiles, álcalis, disolventes alifáticos y aromáticos y temperaturas de 120°C en seco y 70°C en inmersión.

ESPECIFICACIONES

Mezcla por volumen de los componentes 9102 y 9802: 4 a 1

Gravedad específica a 25 °C: 1,2

%25 Sólidos por volumen de la mezcla: 39,5

Punto de chispa (copa abierta) de la mezcla: 20°C

Método de aplicación: Brocha o pistola

Dilución para aplicación a brocha : 1/16 de disolvente 9900/galón

Dilución para aplicación a pistola: 1/8 de disolvente 9900/galón

Espesor recomendado, película seca: 62 a 75 micrones mínimo

Rendimiento teórico a 25 micrones, película seca: 58,7 m²/galón

Secamiento para segundas manos o acabado a 25°C: 4 a 15 horas

Secamiento para inmersión: 7 días aproximadamente.

Temperatura de almacenamiento: 4 °C a 32 °C bajo techo

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Se recomienda limpieza con chorro de arena hasta Grado Metal Blanco SA3 (SSPC-SP5) con perfil de rugosidad de 25 a 37 micrones. El grado mínimo de preparación es el Grado Casi Blanco SA2 y 1/2 (SSPC-10).

Sobre galvanizados en frío o caliente, metales no ferrosos y ferrosos muy pulidos se aplica directamente previa limpieza y desengrase.

• APLICACIÓN:

Se revuelve bien la Anticorrosiva y se mezcla, se diluye según lo especificado, se deja en reposo 20 minutos y se aplican 2 manos aproximadamente, se deja secar los tiempos indicados entre manos y para aplicar acabado.

Si se deja secar más de 15 horas se da un arenado suave (Brush-off) para obtener buena adherencia entre capas.

Información Técnica

Servicio Técnico - 0 4-381-9727 **MEDELLIN / COLOMBIA**

Teleinformación: **Colombia** 9800940510, **Ecuador** 1-800 PINTUCO, **Venezuela** 0-800 PINTUCO

e-mail: pintuco@pintuco.com





Anticorrosiva Epoxi - Poliamida

8/38

MARINA

- **PRESENTACIÓN:**

Componente 9102: 1 galón de 3785 centímetros cúbicos

Componente 9802: 1/4 de galón con 946 centímetros cúbicos

La mezcla de los dos componentes hace 1 y ¼ galones con 4731 centímetros cúbicos del producto.

Información Técnica

