



Pintura Anti - Incrustante Cobre

8/4

MARINA

USOS

Se utiliza para proteger fondos de cascos (obra viva), en embarcaciones de madera contra las incrustaciones marinas y el ataque del teredo, especialmente en mares tropicales.

CARACTERÍSTICAS

Pintura basada en un vehículo especial y cobre metálico que asegura máxima protección especialmente en mares tropicales, con un tiempo de servicio de 12 a 18 meses cuando se aplica correctamente.

ESPECIFICACIONES

- Acabado: Mate-Cobre.
- Gravedad específica a 25°C: 1,53
- Sólidos por volumen: 37%25
- Método de aplicación: Brocha o pistola.
- Ajustador para la dilución: 9905
- Dilución para aplicación a brocha: No recomendada.
- Dilución para aplicación a pistola: 4:1 pintura/ajustador por galón máximo.
- Espesor recomendado película seca: 100 a 125 micrones.
- Rendimiento teórico a 25 micrones: 55 m²/ galón.
- Secamiento al tacto a 25°C: 4 a 6 horas.
Secamiento para segundas manos: 8 horas mínimo
Secamiento para inmersión: 6 horas mínimo, 24 horas máximo.
- Temperatura de almacenamiento: 4°C a 32°C bajo techo.

• Preparación de Superficie:

El casco (obra viva) se protege previamente con Pintura de Barrera Aluminio 9435, ó negra 9434, ó Pintu-Mastic (Ver sistemas). Antes de aplicar la pintura anti-incrustante se eliminan las sales, humedad, grasas, aceites y materiales extraños.

• Aplicación:

Se revuelve bien la Pintura Anti-incrustante Cobre 4103 y se aplican tres manos aproximadamente, para lograr el espesor recomendado, permitiendo los tiempos de secado especificados entre manos y para inmersión. Debe sumergirse antes de 24 horas de aplicada para evitar cuarteamiento.

• Presentación: Galón.

Información Técnica

