



Anticorrosiva Poli - Epox Minio

8/41

MARINA

USOS

Para la protección de cascos, cubiertas, estructuras, instalaciones marinas o portuarias, interior y exterior de tuberías y tanques, maquinarias y equipos.

CARACTERÍSTICAS

Producto en 2 componentes. La mezcla por volumen, produce una capa sólida resistente a aguas dulces y saladas, ácidos débiles, álcalis, disolventes alifáticos y aromáticos y temperaturas de 120°C en seco y 70°C en inmersión. Por contener minio no se recomienda para contacto con aguas potables, bebidas o alimentos. Para esos casos se usa Anticorrosiva Poli-Epox 9101/9800.

ESPECIFICACIONES

Gravedad específica a 25°C: 1,47
%25 Sólidos por volumen de la mezcla: 42
Punto de chispa (copa cerrada) de la mezcla: 20°C
Método de aplicación: Brocha o pistola
Dilución para aplicación a brocha: 1/16 de disolvente Ref. 9900/galón
Dilución para aplicación a pistola: 1/8 de disolvente/galón
Espesor recomendado, película seca: 62 a 75 micrones
Rendimiento teórico a 25 micrones, película seca: 64,3 m²/galón
Secamiento a 25°C Al tacto: 4 a 6 horas
Secamiento para segundas manos o acabado: 6 a 15 horas
Secamiento para aplicar acabado a 25°C: 24 horas
Secamiento para uso en inmersión: 7 días aproximadamente
Temperatura de almacenamiento: 4°C a 32 °C bajo techo

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Para máxima eficiencia se recomienda limpieza con chorro de arena hasta Grado Metal Blanco SA3(SSPC-SP5) con perfil de rugosidad de 25 a 37 micrones.

El grado mínimo de preparación es el Grado Casi Blanco SA2½ (SSPC-SP10). Sobre galvanizados en frío o caliente, metales no ferrosos y ferrosos muy pulidos se aplica directamente previa limpieza y desengrase.

• APLICACIÓN:

Se revuelve bien la Anticorrosiva Poli-Epox y se mezclan con 10 partes con 1 de Catalizador 9800, se diluye según lo especificado, se deja en reposo 20 minutos y se aplican 2 manos aproximadamente para lograr el espesor recomendado, dejando secar los tiempos indicados entre manos y para aplicar el acabado. Si se deja secar más de

Información Técnica





Anticorrosiva Poli - Epox Minio

8/41

MARINA

15 horas se da un arenado suave (Brush-off) para obtener buena adherencia entre capas.

- **PRESENTACIÓN:**

Componente 9100: 1 galón con 3440 centímetros cúbicos

Componente 9800: 1/8 de galón con 345 centímetros cúbicos

La mezcla de los 2 componentes hace 1 galón de producto.

Información Técnica

