



Primer Epóxi Atóxico

8/45

MARINA

USOS

Recomendado como Primer para todas las líneas de acabados Pintuco en ambientes corrosivos. Este producto es para uso industrial.

CARACTERÍSTICAS

Anticorrosiva en dos componentes separados. La mezcla aplicada produce una capa sólida resistente a aguas dulces (inclusos potables) y saladas, ácidos débiles, álcalis, disolventes alifáticos y aromáticos y temperaturas de 120°C en seco y 70°C en inmersión. Sus pigmentos de protección son de tipo ecológico (fosfato de zinc).

ESPECIFICACIONES

Vehículo: Resina epóxica, catalizador amino - amida

Sólidos por volumen: 51± 1%25

Mezcla por volumen: 1:1 Primer / Catalizador

Espesor recomendado: 75 a 125 micrones mínimo

Rendimiento teórico a 25 micrones: 75,9 m² / galón de película seca

Viscosidad K.U a 25°C: 70-80 material mezclado

Ajustador PINTUCO recomendado 9900

Tiempo de vida útil de la mezcla: 8 horas a 25°C

Temperatura de almacenamiento: 4°C a 32° bajo techo

VOC: Máximo 423 gramos / litro, material mezclado.

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Todas las superficies deben estar secas y libres de polvo, aceites y otros contaminantes superficiales.

El sustrato debe ser mantenido a una temperatura mínima de 3°C superior a la temperatura de rocío durante las fases de preparación y aplicación. Se puede usar sobre superficies preparadas de manera manual mecánica (SSPC- SP3) en ambientes de baja agresividad.

La superficie debe ser preparada con chorro abrasivo, mínimo a grado comercial SSPC- SP6 para uso general y para ambientes altamente agresivos debe ser preparada a SSPC- SP10 cerca a metal blanco.

• APLICACIÓN:

Se mezcla por separado los componentes A y B, hasta obtener su completa uniformidad.

Se mezclan los componentes y se revuelve bien hasta que la mezcla sea total y uniforme. Se debe aplicar cuando la superficie este por encima de 10°C, con una humedad relativa de 85%25 máximo.





Primer Epóxi Atóxico

8/45

MARINA

De la exactitud y uniformidad de la mezcla dependen las propiedades de la pintura aplicada.

Se deja la mezcla en reposo 15 minutos como tiempo de inducción.

El Primer puede utilizarse sin pintura de acabado, únicamente en ambientes interiores.

- **ENVASES:**

Galón o caneca de 5 galones

Información Técnica

