



Pintura Anti - Incrustante Erosionable

8/5

MARINA

USOS

Se utiliza para evitar y controlar la adherencia de incrustaciones y algas marinas en cascos de acero y fibra de vidrio, facilitando el desplazamiento de las embarcaciones y disminuyendo el consumo de combustible, en embarcaciones con velocidades mayores a 15 nudos/hora. Para duraciones hasta de 3 años (Dependiendo del espesor aplicado).

CARACTERÍSTICAS

Pintura anti incrustante erosionable basada en polímeros acrílicos modificados y compuestos órgano-metálicos.

ESPECIFICACIONES

Viscosidad a 24 °C: 90-100 KU

Sólidos por volumen: 45.7 %25

Método de aplicación: Brocha o pistola, airless preferible

Ajustador para la dilución: 9901

Dilución para aplicación a pistola(Solo si el equipo lo requiere):4:1 pintura/ajustador por galón máximo

Espesor recomendado película seca: 1 a 3 capas, según necesidad, de 100 micras cada una

Rendimiento teórico a 25 micrones: 68 m²/ galón

Secamiento tacto 25°C: 30 minutos- 1 hora

Secamiento entra manos a 25 °C: 2-4 horas

Secamiento para inmersión (a 25°C): 12-24 horas mínimo

Duración esperada: 1 año por cada 100 micras , 3 años para 250 micras

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

A cascos metálicos aplica previamente uno de los siguientes Sistemas Pintuco recomendados en la sección de sistemas.

• APLICACIÓN

Se revuelve bien la Pintura y se aplican dos o tres manos aproximadamente, para obtener el espesor seco recomendado, permitiendo los tiempos de secamiento especificados entre manos y para inmersión. Para que la duración de la protección anti incrustante sea óptima, se requiere que el barco navegue a más de 15 nudos y no tenga períodos estacionarios mayores a 15 días.

• PRESENTACIÓN

Galón ó caneca de 5 galones

Información Técnica

Servicio Técnico - 0_4-381-9727 **MEDELLIN / COLOMBIA**

Teleinformación: **Colombia** 9800940510, **Ecuador** 1-800 PINTUCO, **Venezuela** 0-800 PINTUCO

e-mail: pintuco@pintuco.com

