



Pintura Anti - Incrustante Negra

8/6

MARINA

USOS

Se utiliza para evitar y controlar la adherencia de incrustaciones y algas marinas en cascos de acero y fibra de vidrio, facilitando el desplazamiento de las embarcaciones y disminuyendo el consumo de combustible. Para duraciones hasta de 2 años.

CARACTERÍSTICAS

Pintura vinílica con compuestos órgano-metálicos.

ESPECIFICACIONES

Acabado : Mate

Gravedad específica a 25°C : 1,43

Sólidos por volumen : 37 %25

Método de aplicación: Brocha o pistola

Ajustador para la dilución: 1720

Dilución para aplicación a pistola(Solo si el equipo lo requiere): 4:1 pintura/ajustador por galón máximo

Espesor recomendado película seca : 125 a 150 micrones

Rendimiento teórico a 25 micrones : 55.1 m²/ galón

Secamiento entre manos a 25°C: 1-2 horas

Secamiento para inmersión (a 25°C): 12-24 horas mínimo

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

A cascos metálicos aplica previamente uno de los siguientes Sistemas Pintuco recomendados en la sección de sistemas.

• APLICACIÓN

Se revuelve bien la Pintura y se aplican dos o tres manos aproximadamente, para obtener el espesor seco recomendado, permitiendo los tiempos de secamiento especificados entre manos y para inmersión.

• PRESENTACIÓN

Galón ó caneca de 5 galones

Información Técnica

