



Pintura Anti - Incrustante Rojo

8/7

MARINA

USOS

Se recomienda para la protección de cascos (obra viva) en embarcaciones que requieran intervalos para mantenimientos más amplios de los convencionales y para prevenir la proliferación de algas.

CARACTERÍSTICAS

Pintura anti-incrustante vinílica de matriz insoluble, con óxido cuproso para asegurar una protección óptima, con un tiempo de vida útil de hasta dos años.

ESPECIFICACIONES

Acabado :Mate

Gravedad específica a 25°C: 2,0

Sólidos por volumen: 51%25

Método de aplicación: Brocha o pistola

Ajustador para la dilución: 1720

Dilución para aplicación a brocha: No recomendada

Dilución para aplicación a pistola (Solo si el equipo lo requiere): 4:1 pintura / Ajustador por galón máximo

Espesor recomendado película seca: 125 a 150 micrones

Rendimiento teórico a 25 micrones: 76 m² / galón

Secamiento al tacto a 25°C: 1 hora mínimo

Secamiento entre manos a 25°C: 1-2 horas

Secamiento para inmersión (a 25°C): 12-24 horas mínimo

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

A cascos metálicos (obra viva) se aplica previamente uno de los Sistemas Pintuco recomendados en la sección de sistemas.

• APLICACIÓN

Se revuelve bien la Pintura Anti-incrustante Roja 4106. Se aplican dos (2) a tres (3) manos aproximadamente, para obtener el espesor seco recomendado, permitiendo los tiempos de secamiento especificados.

• PRESENTACIÓN

Galón ó caneca de 5 galones.

Información Técnica

