



USOS

Se utilizan para decorar y proteger cubiertas, cascos, estructuras, interior y exterior de tanques y tuberías para aguas y exterior de tuberías y tanques de otros productos.

CARACTERÍSTICAS

Pinturas a base de caucho, de alto espesor por mano, de rápido secamiento, con alto grado de impermeabilidad, aguas dulces y saladas, sales, álcalis, temperaturas de 60°C en seco y 40°C en inmersión. Sensibles a solventes, grasas y aceites.

ESPECIFICACIONES

Gravedad específica a 25°C : 1,17 a 1,25 según color

Sólidos por volumen: 30 a 35%25 según color

Método de aplicación: Brocha o pistola

Ajustador para la dilución: 9901

Dilución para aplicación a brocha: No recomendada

Dilución para aplicación a pistola: 8:1 anticorrosiva/ajustador galón

Espesor recomendado película seca: 75 micrones mínimo

Rendimiento teórico a 25 micrones: 40 a 50 m²/galón según color

Secamiento al tacto a 25°C: 2 horas/segundas manos o acabado 2 hrs/ inmersión 72 hrs mín

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de humedad, polvo, sal, mugre, grasa y pintura deteriorada. Pinturas deterioradas se eliminan con chorro de arena o grata. Pinturas brillantes en buen estado se les da un arenado suave (Brush-off) y se les hace prueba de adherencia. Pinturas semi brillantes o mates en buen estado se limpian y secan bien.

A los metales se aplica Anticorrosiva Pintuco: Compact 9050 ó 9051 ó 9052 o epóxi ó inorgánica

• APLICACIÓN

Se revuelve bien la pintura y se aplican dos o tres manos aproximadamente para lograr el espesor seco recomendado, permitiendo los tiempos de secado indicados entre manos.

