



Demarcación Reflectorizada REF. 13714 a 13719

9/7

DEMARCACIÓN

USOS

Para la demarcación y señalización de autopistas, carreteras, calles, pistas de aterrizaje, parqueaderos, canchas deportivas y pisos de fábricas y bodegas.

CARACTERÍSTICAS

Pinturas alquídicas modificadas con caucho clorado con esferas de vidrio incorporadas, de excelente visibilidad diurna o nocturna, resistentes a la abrasión severa y a gran variedad de contaminantes, durables, de gran resistencia y rápido secamiento.

ESPECIFICACIONES

- Acabado: Mate
- Peso neto por galón: 6,27 a 6,30 kilos.
- Espesor seco recomendado: 175 a 225 micrones.
- Espesor seco recomendado en cruces o áreas peatonales: 400 micrones
- Rendimiento teórico a 200 micrones de espesor seco: 12 m² / galón
- Método de aplicación: brocha, rodillo o máquina aplicadora.
- Porcentaje de sólidos por volumen: 63 a 65 %25, dependiendo del color.
- Ajustador Pintuco para lavado de equipos: 121.134
- Dilución recomendada: 0 a 10%25
- Humedad relativa máxima de aplicación: 85%25
- Temperatura mínima de aplicación: 3°C por encima del punto de rocío.
- Secamiento para pasar sin detenerse: 30 minutos a 1 hora 25°C y 50%25 de humedad relativa.
- Secamiento para vías de tráfico pesado: 1 a 1½ horas a 25°C y 50%25 humedad relativa.
- Secado Pick Up (ASTMD711): menor a 15 minutos.
- Temperatura de almacenamiento: entre 4°C y 32°C, bajo techo.

• APLICACIÓN:

Revuelva bien la pintura con una espátula para lograr su completa homogeneización. Diluya con Ajustador Pintuco ref.121.134 sólo si el equipo de aplicación o las condiciones ambientales lo requieren.

Aplique una (1) mano para obtener un espesor seco de 175 a 225 micrones. La durabilidad depende del tipo y estado del pavimento, del tipo, volumen y velocidad del tránsito, del espesor aplicado y de la preparación de superficie y aplicación.

En cruces y áreas peatonales se recomiendan dos manos para un espesor seco de 400 micrones, porque el alto grado de abrasión provoca un desgaste más rápido de la pintura.

En zonas con iluminación deficiente se recomienda añadir a las señales acabadas de aplicar 300 o 400 gramos de Microesferas de Vidrio tipo "Drop-on" ref. 13716 por cada metro de señalización. Así aumenta la visibilidad de las señales.

Información Técnica





Demarcación Reflectorizada REF. 13714 a 13719

9/7

DEMARCACIÓN

- **EQUIPOS DE APLICACIÓN:**

Se recomienda como equipos de aplicación según tipo y extensión de la superficie: brocha, rodillo resistentes a disolventes y máquina aplicadora.

- **PRESENTACIÓN:**

Galón y cuñete de cinco (5) galones.

- **CUMPLIMIENTO DE NORMA:**

La Pintura para Demarcación Pintuco cumple con la Norma Técnica Colombiana 1360.

Información Técnica

