

FICHA TÉCNICA

Estucor Estuco Plástico

Definición:

Masilla acrílica, listo para usar. Se puede aplicar sobre muros y cielos interiores y exteriores.

Aplicaciones:

Se utiliza como material para pre-acabados sobre pañetes, frisos, revoques o repellos y superficies lisas de concreto, Dry-Wall y en laminas de fibrocemento.

Ventajas:

- Viene listo para usar, NO requiere mezclas previas.
- Por su blancura (Color muy blanco y uniforme), permite obtener acabados de excelente calidad economizando el consumo de pintura.
- Especial para resane de paredes ya estucadas y pintadas, o morteros que presenten fisuras (menores a 0.5 mm) sin movimiento.
- Alta adherencia al pañete o revoque y alta adherencia de la pintura al Estucor Plástico.
- Se puede aplicar pinturas base agua y base solvente (estas últimas requieren un óptimo secamiento del estuco).
- Viscosidad adecuada, lo que permite que el producto no descuelgue.
- Excelente cubrimiento, disminuyendo el número de capas a aplicar.
- Texturable, si se sobrepasa con rodillo estando fresco.
- Seca rápidamente entre capa y capa.
- Por ser un producto listo, facilita el control y la administración de materiales en la obra.
- Muy buena lijabilidad; no embota la lija.
- Aplicado en 2 a 3 capas delgadas, con secamiento entre ellas, no presenta fisuras a corto plazo, ni tampoco rechupe (contracción retardada).
- No es necesario consumir la totalidad del producto en una sola aplicación. Una vez utilizada una parte, guarde el sobrante y úselo cuando lo requiera.

Rendimientos

- El consumo real depende del tipo de superficie sobre la cual se aplique.
- Sobre superficies lisas (tipo drywall), el rendimiento aproximado es de 1 a 1.5 Kg. /m², (1/6 a 1/4 galones/m²).
- Sobre superficies rugosas de mortero, el rendimiento aproximado es de 1.5 a 2.0 Kg. /m² (1/4 a 1/3 galones/m²).

Modo de Empleo:

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- El **Estucor Estuco Plástico** se aplica con llana metálica lisa o espátula, igual a un estuco convencional (Extender el producto siguiendo las técnicas generales del estucado).
- Generalmente se requiere de 3 a 4 manos (dependiendo del tipo de acabado y plomo de la superficie), combinando el sentido horizontal con el vertical para lograr una buena nivelación de la superficie.
- El lijado es preferible efectuarlo con lija de agua # 200 o superior, una vez normalizada la superficie y seco el **Estucor Estuco Plástico**.

Versión:

Código:

Vigente desde: 2008/05/29

- Aproximadamente 3 días después de aplicado, se puede proceder a pintar y refinar la superficie, hasta dar un acabado completo.
- Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.

Presentación y Almacenamiento:

- **Estucor Estuco Plástico** se presenta en bolsa de 1Kg, en ¼ de galón, en galón y en cuñete.
- Se recomienda almacenarlo bajo techo, en un lugar fresco y ventilado, por un periodo máximo de 6 meses.

Limitaciones:

- En exteriores proteja el **Estucor Estuco Plástico** de la lluvia (corta goteras, alfajía, lagrimal etc.) y después de 3 días de aplicado el colocar una pintura adecuada para exteriores.
- Temperatura mínima de aplicación es de 5 °C. En bajas temperaturas el fraguado es lento. Lo ideal es aplicar en condiciones de temperatura superiores a 15°C. (verificar la calidad del sustrato antes de la aplicación)
- No aplicar **Estucor Estuco Plástico** sobre sustratos con fisuras mayores a 0.5 mm.

Precauciones:

- Toxicidad: Ver Hoja de seguridad del producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado del producto con la piel.
- No ingerir, no inhalar; el **Estucor Estuco Plástico** es irritante para los ojos y para las mucosas y, en caso de contacto, lave la parte afectada con abundante agua limpia, no frote y consulte al médico.
- Se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, camisa de manga larga y gafas, durante la manipulación del producto.

Los datos indicados en esta ficha técnica son valores medios tomados estadísticamente en nuestro laboratorio y carecen de valor contractual.
La disposición final de residuos de este producto debe cumplir con la normatividad ambiental vigente