

FICHA TÉCNICA

Mortero Mampostería

Definición:

Mezcla lista de Cemento Pórtland y un agregado de granulometría controlada.

Aplicaciones:

- Adecuado para unir piezas de mampostería (bloques de arcilla o ladrillos, bloques de cemento, etc.) con espesores entre 7 mm y 13 mm.

Ventajas:

- Viene lista para usar, no requiere mezclas.
- Basta agregar la cantidad de agua recomendada.
- Excelente consistencia, trabajabilidad y facilidad de aplicación.
- Buenas resistencias mecánicas.
- Instalaciones rápidas, limpias, y seguras.
- Ahorro en mano de obra y tiempos de ejecución.
- Alto rendimiento en mano de obra.
- Disminuye costos totales.
- Mejor control y administración de materiales.

Rendimientos

- Pañete y alta resistencia 20 a 22 kg/m²*1cm.
- Larga vida 18 a 20 kg/m²*1cm
- Piso y mampostería 23 a 25 kg/m²*1cm.

Modo de Empleo:

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Extienda una capa de **Mortero Mampostería** de un espesor mayor a 7 mm y menor a 13 mm.
- Continúe esparciendo el **Mortero Mampostería** sobre cada hilada de ladrillos o bloques manteniendo los espesores recomendados.
- Elimine las rebabas de la mezcla después de pegado los ladrillos o bloques.
- Si el muro es de ladrillo cerámico, debe curar con abundante agua durante la primera semana.

Presentación y Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar fresco y ventilado sobre estibas, separado del piso y de las paredes, por un periodo máximo de 6 meses.

Limitaciones:

- No aplicar sobre soportes de baja o nula absorción sin antes colocar un puente de adherencia.
- No aplicar sobre placas o soportes expuestos a movimientos bruscos.
- No utilizar como adhesivo para la pega de revestimientos cerámicos.

Datos Técnicos:

DATOS TÉCNICOS	
Datos de Identificación del producto	
Composición	MORTERO MAMPOSTERIA es una mezcla lista de cemento y arena.
Color	Gris
Conservación	El producto tiene 6 meses de vigencia a partir de su fabricación, en su empaque original.
Datos de aplicación a +23°C y 50% HR	
Relación de la mezcla	100 partes de Mortero Mampostería por 18-20 partes de agua.
Densidad de la mezcla (polvo)	1.4-1.5 g/ml
Prestaciones finales	
Resistencia a la flexión	> 15 Kg/cm ²
Resistencia a la compresión	> 100 Kg/cm ³

Precauciones:

- Toxicidad: Ver Hoja de seguridad del producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto del producto con la piel y los ojos.
- Evitar su manipulación en áreas cerradas.
- Evitar comer, fumar o beber durante su manipulación.
- No ingerir, No inhalar, No es inflamable.

Los datos indicados en esta ficha técnica son valores medios tomados estadísticamente en nuestro laboratorio y carecen de valor contractual.

La disposición final de residuos de este producto debe cumplir con la normatividad ambiental vigente.