

FICHA TÉCNICA

Pegacor Max

Definición:

Adhesivo en polvo, premezclado en fábrica con aditivos tipo látex y de base cementosa, de color gris o blanco

Aplicaciones:

Para instalación de revestimientos cerámicos, pisos y/o revestimientos de baja absorción (Gres, porcelanatos, vidriados) en zonas interiores y exteriores, sobre superficies como:

- Mortero a base de cemento: con la condición de que haya secado y fraguado adecuadamente.
- Revocos o pañete de arena y cemento.
- Losas de Hormigón: Siempre que haya transcurrido más de 6 meses desde su construcción.
- Colocación de cerámica sobre cerámica.
- Sobre paredes de yeso (revocados, paneles de yeso) o enlucidos de yeso.
- Sobre fibrocemento, Dry wall o en sustratos con vibraciones, asegurando una correcta rigidez del soporte.

Ventajas:

- Viene listo para usar, no requiere mezclas.
- Con aditivos tipo látex que le proveen altísima adherencia, flexibilidad y resistencia a cambios térmicos, humedad y viento.
- Garantizado y especializado para instalaciones más exigentes, ideal para la instalación de porcelanatos y revestimientos poco porosos, cerámica, piedras no sensibles a la humedad.
- Ideal para instalación de cerámica en piscinas y zonas húmedas.
- Ideal para instalación en sustratos como: fibrocemento, dry wall, paneles de yeso.
- Basta agregar la cantidad de agua recomendada.
- Excelente trabajabilidad y facilidad de aplicación.
- Puede ser aplicado sobre pisos y muros en zonas interiores y exteriores.
- No hay necesidad de remojar las baldosas.
- Permite preparar gran cantidad de mezcla.
- Permite hacer correcciones fácilmente.
- La retracción es menor y el fraguado más lento.
- Mejor control y administración de materiales.
- Respaldo y garantía de marca CORONA.

Rendimientos

- Sobre mortero nivelado y aplomo aproximadamente 3 a 4 Kg./m²

RENDIMIENTOS		
FORMATO/cm	LLANA/mm	CONSUMO APROX.
11 x 11	4 x 4 	2.0 kg/m ²
20 x 20	6 x 6 ó 6 x 10 	3.0 kg/m ²
30 x 30 y 33 x 33	10 x 10 ó 6 x 10 	4.0 kg/m ²
40 x 40 y Mayores	12 x 12 	6.0 kg/m ²

Modo de Empleo:

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Humedezca la superficie.

Versión:

Código:

Vigente desde: 2008/05/29

- Aplicar el adhesivo sobre el soporte con la parte lisa de la llana presionando sobre la superficie.
- Con el lado dentado forme estrías sobre la mezcla con una inclinación de 60° grados aproximadamente.
- Recorra la llana en un solo sentido.
- Con la temperatura de 23°C y humedad normal, la colocación de la cerámica debe concluir en un lapso de 10 o 15 minutos, contados a partir de la aplicación indicada. En condiciones climáticas no favorables (fuerte sol, viento, altas temperaturas, etc.), se puede reducir este tiempo a unos pocos minutos.
- Colocar las cerámicas sobre el adhesivo húmedo y pegajoso y golpear con un martillo de goma para nivelar.
- Espesores de aplicación <5 mm.

Presentación y Almacenamiento:

- **Pegacor Tablón Max** se presenta en bolsa de papel de 25 kg.
- **Pegacor Max** se debe almacenar bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes, en un periodo máximo de 8 meses.
- Se sugiere no arrumar más de 4 estibas de altura.

Limitaciones:

- No instalar ningún tipo de revestimiento cuando la temperatura de la superficie este inferior a 4 °C.

Datos Técnicos:

Datos de Identificación del producto	
Composición	PEGACOR MAX PORCELANATO es un adhesivo a base cementicia y aditivos tipo latex para la colocación de revestimientos de baja absorción en zonas interiores y exteriores.
Superficies recomendadas	• Hormigón/Albañilería • Bloques de hormigón • Morteros de capa gruesa • Adhesivos no solubles en agua* • Cerámica existente • Paneles de yeso* • Paneles de cemento** • Revocos de yeso* • Plásticos laminados* • Terrazo de cemento *Solo interiores ** Consultar el fabricante de paneles de cemento para obtener instrucciones específicas de instalación y verificar su uso en el exterior
Color	Blanco y Gris
Conservación	El producto tiene 8 meses de vigencia a partir de su fabricación, en su empaque original.
Datos de aplicación a 23°C y 50% HR	
Relación de la mezcla	100 partes de PEGACOR MAX con 23 - 25 partes de agua.
Consistencia de la mezcla:	Cremosa
pH de la mezcla	Aprox. 11
Densidad de la mezcla en polvo	1.2 - 1.3 g/ml
Duración de la mezcla preparada	3 horas
Temperatura de aplicación	De 4°C a 32°C.
Densidad de la mezcla en húmedo	1.50 – 1.55 g/ml
Tiempo de ajuste	30 minutos.
Deslizamiento	< 2mm

Versión:

Código:

Vigente desde: 2008/05/29

Tiempo para Emboquillar	Mínimo 24 horas
Puesta en servicio	>10 días.
Prestaciones Finales	
Según Norma NTC 4381	
Tiempo abierto a 15 min.	$\geq 0.5\text{Mpa}$
Deslizamiento	$\leq 0.5\text{mm}$
Resistencia a la tracción a 28 días (al Ambiente)	
Pared	$\geq 1.2\text{Mpa}$
Semigres (piso)	$\geq 1.2\text{Mpa}$
Porcelanato	$\geq 0.7\text{Mpa}$
Resistencia a la tracción a 28 días (Inmersión)	
Pared	$\geq 1.0\text{Mpa}$
Semigres (piso)	$\geq 1.0\text{Mpa}$
Porcelanato	$\geq 0.4\text{Mpa}$
Prestaciones Finales	
Flexibilidad	> 2.0mm

Precauciones:

- Toxicidad: Ver Hoja de seguridad del producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto del producto con la piel y los ojos.
- No ingerir, No inhalar, No es inflamable.
- Se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes de caucho, mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga y gafas durante la manipulación del producto.

Los datos indicados en esta ficha técnica son valores medios tomados estadísticamente en nuestro laboratorio y carecen de valor contractual.
La disposición final de residuos de este producto debe cumplir con la normatividad ambiental vigente.