

FICHA TÉCNICA

Pegacor Interiores

Definición:

Adhesivo en polvo, premezclado en fábrica y de base cementosa, de color blanco y/o gris.

Aplicaciones:

Para instalación de revestimientos cerámicos de media o alta absorción, en pisos y paredes en zonas interiores, sobre superficies como:

- Bloques de hormigón
- Morteros de capa gruesa
- Revocos o pañete de arena y cemento
- Ladrillo
- Paneles de cemento
- Losas de Hormigón: Siempre que haya transcurrido más de 6 meses desde su construcción
- Pantalla de concreto*

*Consultar sobre los procedimientos de preparación de la superficie

Ventajas:

- Viene listo para usar, no requiere mezclas.
- Basta agregar la cantidad de agua recomendada.
- Excelente trabajabilidad y facilidad de aplicación.
- No hay necesidad de remojar las baldosas.
- Evita el desperdicio de la cerámica.
- Alto rendimiento en mano de obra.
- Permite preparar gran cantidad de mezcla.
- Permite hacer correcciones fácilmente.
- La retracción es menor y el fraguado más lento.
- Mejor control y administración de materiales.

Rendimientos

- Sobre mortero nivelado y aplomo aproximadamente 3 a 4 Kg./m²

RENDIMIENTOS		
FORMATO/cm	LLANA/mm	CONSUMO APROX.
20 x 20	6 x 6 ó 6 x 10 	3.0 kg/m ²
30 x 30 y 33 x 33	10 x 10 ó 6 x 10 	4.0 kg/m ²
40 x 40 y Mayores	12 x 12 	6.0 kg/m ²

Modo de Empleo:

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Humedezca la superficie.
- Aplicar el adhesivo sobre el soporte con la parte lisa de la llana presionando sobre la superficie.

Versión:

Código:

Vigente desde: 2008/05/29

- Con el lado dentado forme estrías sobre la mezcla con una inclinación de 45° grados aproximadamente.
- Recorra la llana en un solo sentido.
- Con la temperatura de 23°C y humedad normal, la colocación de la cerámica debe concluir en un lapso de 10 o 15 minutos, contados a partir de la aplicación indicada. En condiciones climáticas no favorables (fuerte sol, viento, altas temperaturas, etc), se puede reducir este tiempo a unos pocos minutos.
- Colocar las cerámicas sobre el adhesivo húmedo y pegajoso y golpear con un martillo de goma para nivelar.
- Espesores de aplicación <5mm

Presentación y Almacenamiento:

- **Pegacor Interiores** se presenta en 4 bolsas plásticas de 10 kg, embaladas en sacos de papel de 40 kg, y bolsas de papel de 25 kg respectivamente.
- **Pegacor Interiores** se debe almacenar bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes, por un tiempo máximo de 8 meses.
- Se paletiza a razón de 1680 Kg máximo, (40 bultos por estiba) en empaque de 40 kg. (4 bolsas plásticas de 10 kg c/u.) y 2000 kg máximo, (42 bultos por estiba) en empaque de 25 kg respectivamente.
- Se sugiere no arrumar más de 4 estibas de altura.

Limitaciones:

- Sobre paredes de yeso (revocados, paneles de yeso) o enlucidos de yeso (usar **Pegacor Max**).
- Sobre fibrocemento o en sustratos con vibraciones, asegurando una correcta rigidez del soporte (Usar **Pegacor Max** o **Pegacor Pasta Lista**).
- En instalaciones de revestimientos de baja absorción: Gres, porcelanatos, vidriados, mármol verde y piedra sensibles a la humedad etc., (usar **Pegacor Max**).
- No utilizar para instalar cerámica sobre cerámica
- No aplicar en zonas húmedas o en zonas exteriores. Utilizar **Pegacor Max**.
- No aplicar en fachadas de gran altura
- No instalar ningún tipo de revestimiento cuando la temperatura de la superficie este inferior a 4 °C.

Datos Técnicos:

Datos de aplicación a 23°C y 50% HR	
	Norma NTC 4382
Relación de la mezcla	100 partes de PEGACOR INTERIORES con 23 - 25 partes de agua.
Consistencia de la mezcla:	Cremosa
pH de la mezcla	Aprox. 11
Densidad de la mezcla en polvo	1.3 g/ml
Duración de la mezcla preparada	2 horas
Temperatura de aplicación	De 4°C a 32°C.
Densidad de la mezcla en húmedo	1.65 g/ml
Tiempo de ajuste	20 minutos.
Deslizamiento	< 2mm
Tiempo para Emboquillar	Mínimo 24 horas
Puesta en servicio	>10 días.
Prestaciones Finales	

Versión:

Código:

Vigente desde: 2008/05/29

Tiempo abierto a 15 min.	$\geq 0.5\text{Mpa}$
Deslizamiento	$\leq 2\text{mm}$
Resistencia a la tracción a 28 días (al Ambiente)	
Pared	$\geq 0.9\text{Mpa}$
Seigres (piso)	$\geq 0.8\text{Mpa}$
Porcelanato	$\geq 0.5\text{Mpa}$
Resistencia a la tracción a 28 días (Inmersión)	
Pared	$\geq 0.9\text{Mpa}$
Semigres (piso)	$\geq 0.8\text{Mpa}$
Porcelanato	$\geq 0.3\text{Mpa}$

Precauciones:

- Toxicidad: Ver Hoja de seguridad del producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto del producto con la piel y los ojos.
- No ingerir, No inhalar, No es inflamable.
- Se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes de caucho, mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga y gafas durante la manipulación del producto.

Los datos indicados en esta ficha técnica son valores medios tomados estadísticamente en nuestro laboratorio y carecen de valor contractual.

La disposición final de residuos de este producto debe cumplir con la normatividad ambiental vigente.